

TEHNIČKI LIST

ROFIX AP 320

Predpremaz za prionjivost



Područja primene

Univerzalno primenljiv specijalni premaz bez rastvarača, sa dodatkom kvarca koji poboljšava prionjivost, za predtretman glatkih ili slabo upijajućih prema neupijajućim površinama (podovi i zidovi) u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima. Za upotrebu na omalterisanom betonu, starim nosivim pločicama (npr. Pločica na pločici), nosivim drvenim površinama, na mnogim metalima, npr. slepim kutijama i svim neupijajućim površinama, i kao sredstvo za predlepljenje za izravnavanje podova. Za sisteme toplotne izolacije sa ETAG testiranim sistemskim lepkovima.

Karakteristike

- Bez rastvora i bez omekšivača
- Poboljšava prionjivost na glatkim podlogama
- Brzo suši
- Univerzalna upotreba

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000568969	2000151774	2000151775
EAN	9003304452743	9003304378432	9003304378449
Ambalaža			
Količina u jednom pakovanju	1 L/jed.	5 L/jed.	10 L/jed.
Jedinica po paleti	360 Jed./pal.	64 Jed./pal.	36 Jed./pal.
Potrošnja	oko 0,2 L/m ²		
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.		
Vreme sušenja	≥ 6 h		
Gustina	oko 1,56 kg/L		
Suva tvar	oko 78 %		
pH vrednost	8		
Temperatura podloge	5-25 °C		

RÖFIX AP 320

Predpremaz za prionjivost

Sastav

- Disperzivno vezivo
- Pojačan kvarcom

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše). Površine u blizini podloga ne akoje se nanosi predpremaz potrebno je prekriti, a eventualno zaprljane delove odmah očistiti.

Podloga

Kao podloga su prikladni: sve nosive podloge kao beton, estrisi, pločice, mnogi metali, žbuka i dr.

Uputstva za ugradnju

Vrijeme sušenja ovisi o podlozi i slojevima koji slijede (vidi tehničke listove RÖFIX estrisi, mase za izravnavanje podova i RÖFIX ljepila za keramiku). Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Nanijeti nerazrijeđeno na podlogu pomoću valjka ili široke četke. Pre nanošenja sledećeg sloja RÖFIX AP320 primer mora biti potpuno suv. Da bi se izbegla potencijalna kontaminacija koja smanjuje adheziju, prajmer se mora premazati najkasnije 3 dana od dana nanošenja.

Napomene

Granične vrednosti propisane od EU: (Kat. II A/g) / 30 g / L (od 2010) Ovaj proizvod sadrži < 30 g / L VOC

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.v.

Sertifikati



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu

RÖFIX AP 320

Predpremaz za prionjivost

utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.