



Creteo®Repair CC 151

Rasante per ripristino del calcestruzzo R2

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:


Rasatura pregiata monocomponente a base minerale, migliorata con aggiunta di materiale plastico, per riempimento di irregolarità, cavità, nidi di ghiaia o vespai, nonché per livellamento di superfici in calcestruzzo per successiva applicazione di pittura.

Da impiegare per protezione e riparazione di strutture portanti in calcestruzzo in conformità alla norma EN 1504, purchè la malta di riparazione non sia soggetta a sollecitazioni statiche. Eventuali additivi speciali possono essere aggiunti solo con autorizzazione del produttore.

Caratteristiche:

- Buona aderenza
- Ritiro ridotto
- Resistente all'umidità permanente
- Basso modulo elastico
- Lavorazione sia a mano che a macchina eccezionale
- Resistente al gelo e ai sali scongelanti XF4
- Classe malta/calcestruzzo: PCC
- AAR-resistente dovuto Microbartest
- Malta di classe R2

Lavorazione:



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000148459	2000569334
NAV-Art. Nr.:		141733
Imballaggio		
Unità per bancale	24 unit/Pal.	54 unit/Pal.
Quantità per unità	15 kg/cf.	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 0,1 mm	
Resa malta bagnata	ca. 10,2 l/cf.	ca. 17 l/cf.
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm	
Resa	ca. 10,2 l/cf.	ca. 17 l/cf.
Fabbisogno d'acqua	ca. 3,3 l/cf.	ca. 4,8 l/cf.
Spessore	> 1 - max. 4 mm	
Info su spessore	per mano	
Resistenza alla compressione (1 d)	≥ 5 MPa	
Resistenza alla compressione (7 d)	≥ 10 MPa	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 20 MPa	
Adesione al supporto (28 d)	≥ 0,8 MPa	
Modulo elastico	10,3 GPa 28 d	
Certificati di prova	Hartl Ges.m.b.H.collaudato secondo EN 1504-3	
Sorveglianza	Controllo esterno da parte di istituto di prove accreditato. I controlli di produzione interni vengono eseguiti in laboratorio a garanzia di caratteristiche di composizione e di qualità costanti.	
Libero ritiro	< 0,6 mm/m	



Creteo[®]Repair CC 151

Rasante per ripristino del calcestruzzo R2

Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000148459	2000569334
Penetrazione di ioni cloro	≤ 0,6 %	
Resistenza agli sbalzi termici	R2/≥ 0,8 MPa, con esposizione a gelo e agenti scongelanti (XF4)	
Reazione al fuoco	A1	

Materiale di base:

- Cemento
- Additivi per migliorare la lavorazione
- Sabbie selezionate

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. A temperature elevate il materiale deve essere conservato in un luogo fresco ed impiegare acqua d'impasto fredda. A basse temperature il materiale deve essere conservato in luogo caldo e protetto dal gelo e l'acqua di impasto deve essere riscaldata almeno a +25 °C. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).

Supporto: Il supporto deve essere privo di polvere, non gelato, assorbente, sufficientemente ruvido e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti (olio disarmante o simili). La preparazione del supporto va effettuata in conformità alla normativa EN 1504-10. Il supporto in calcestruzzo va preventivamente bagnato in modo adeguato e in tempo utile.

Preparazione: Mescolare il rasante per ripristino del calcestruzzo con la quantità d'acqua prestabilita impiegando i macchinari idonei fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Lavorazione: Sul supporto adeguatamente preparato si possono applicare prodotti CreteoRepair con idonee macchine spruzzatrici con processo a umido, mescolando con la quantità d'acqua prestabilita. Deve essere garantita una potenza sufficiente del compressore, pari ad almeno 400 litri/min.

Avvertenze: Su tutti i tipi di malta per riparazioni CreteoRepair (R2, R3, R4) può essere applicato qualsiasi sistema di protezione omologato in conformità alla norma EN 1504-2. Impregnante idrofobizzante: CreteoRepair CC 171
Rivestimento, pittura: CreteoRepair CC 173
CreteoRepair CC 179 Protezione evaporazione con maggiore efficacia è particolarmente indicata come post-trattamento se non vengono applicati successivamente sistemi di protezione superficiale.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Avvertenze di lavorazione: Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Periodo di conservazione: min. 12 mesi secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a +20 °C, e 65 % U.R. Data di confezionamento: vedi timbratura sacco.



Creteo® Repair CC 151

Rasante per ripristino del calcestruzzo R2

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.