



NANOFIX TG30

Ґрунт глибокого проникнення професійний

Сфера застосування:

Ґрунтувальний засіб на основі водної дисперсії синтетичних полімерів, для глибокого просочення, зменшення водопоглинання, зміцнення мінеральних основ всередині та ззовні будівлі.

Засіб призначений для підготовки поглинаючих основ, таких як звичайний та пористий бетон, цегла, бетонні блоки, цементні та гіпсові штукатурки, стяжки, гіпсокартонні плити.

Перед виконанням опоряджувальних робіт: оштукатурювання та шпаклювання поверхонь, облицювання плиткою, влаштування підлог, влаштування систем теплоізоляції, декоративне оздоблення, наклеювання шпалер, пофарбування тощо.

Властивості:

- Обмежує та вирівнює поглинаючу здатність поверхні
- Зміцнює слабкі та нестабільні основи
- Покращує зчеплення покриттів з основою
- Застосовується всередині та ззовні будівель
- Полегшує нанесення будівельних розчинів і оздоблювальних матеріалів, знижує їх витрати
- Запобігає передчасному і нерівномірному висиханню оздоблювальних матеріалів
- Безбарвний після висихання
- Не містить органічних розчинників, безпечний в застосуванні, не токсичний
- Витрата $\approx 0,065 - 0,3 \text{ л/м}^2$, залежно від поглинаючої здатності структури поверхні, а також методу і умов при нанесенні.

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	4820117591880	4820117591873
Тип упаковки		
Кількість в упаковці	5 л/шт	10 л/шт
Кількість на палеті	60 шт/пал.	
Колір	Прозора після висихання	
Густина	$\approx 1,02 \text{ кг/л}$	
Витрата	$\geq 0,065 \text{ л/м}^2$	
Час висихання (при +20 °C)	$\leq 4 \text{ год}$	
ЛОС категорія	відповідає вимогам для категорії WB/8(h) $\leq 30 \text{ г/л}$	
ЛОС вміст	макс. 3 г/л	

Класифікація:

- ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Склад:

- Водна дисперсія синтетичних полімерів
- Модифікуючі добавки

Основа:

Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016».

Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, сольових виступів, цементного молочка, залишків старих покриттів та інших речовин, що перешкоджають просоченню основи.

Поверхні, покриті цвільлю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом.

За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення.

Очистити поверхню від пилу безпосередньо перед ґрунтуванням. Поверхні не призначені для обробки - захистити.



NANOFIX TG30

Ґрунт глибокого проникнення професійний

Підготовка продукту:	KREISEL NANOFIX TG30 є продуктом, готовим до використання. Перед застосуванням продукт ретельно перемішати.
Спосіб застосування:	Ґрунтувальний засіб KREISEL NANOFIX TG30 слід рівномірно без пропусків нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля, валика або розпилювача. Залежно від стану поверхні, ґрунт наносити в один або декілька шарів. Після кожного ґрунтування перевіряйте стан поверхні, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. Опоряджувальні роботи (нанесення будівельних розчинів, облицювання, фінішне оздоблення поверхонь), виконувати не раніше ніж через 4 години після ґрунтування. Після закінчення робіт інструмент вимити водою.
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °C до + 30 °C, відносна вологість повітря не вище 65%.
До уваги виконавців:	Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря. Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. При проведенні ґрунтувальних робіт зовні будівель, свіжопрогрунтовані поверхні захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання. Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.
Зберігання:	12 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C, в непошкодженій заводській упаковці. Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту.
Загальна інформація:	Виробник гарантує відповідність суміші KREISEL NANOFIX TG30 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції використання, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування. Цей технічний опис замінює та скасовує попередні видання. Цей технічний опис замінює та скасовує попередні видання. Наведені дані стосуються стандартних кліматичних умов (+20 °C/65 % відносної вологості). Вони можуть змінюватися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість і тип основи. Дані обробляються ретельно і сумлінно, проте вони не дають гарантії на їх точність і повноту, а також не несуть відповідальності за майбутні рішення користувачів. Ці дані самі по собі не є підставою для виникнення правовідносин або інших додаткових зобов'язань. Ці дані не звільняють клієнта від обов'язку перевірити, чи підходить продукт для його призначення. Наша продукція, а також вся сировина, що входить до її складу, підлягає постійному моніторингу з метою гарантування стабільної якості. Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, зверніться до вашого продавця-консультанта або спеціалізованого продавця. З актуальними технічними інструкціями, паспортами безпеки та іншими документи можна ознайомитися на нашому веб-сайті kreisel.ua .