



Fixit 212


Porengrundputz

Anwendung: Fixit 212 ist ein Porengrundputz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient als Zwischenschicht zur Aufnahme von bauschädlichen Salzen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Maschinengängig für eine wirtschaftliche Sanierung
 - Durch das hohe Porenvolumen gute Salzeinlagerung möglich
 - Nach Richtlinien der SIA
 - ECO-zertifiziert

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000960645	1421214
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	30 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH	30 kg/EH
Körnung	0 - 1 mm	
Wasserzugabe	8 - 8,5 l/Sack	10 l/Sack
Verbrauch	ca. 1,15 kg/m ² /mm	
Verarbeitungszeit	90 - 120 min	
Schichtdicke	min. 1 cm	
Trockenrohddichte	< 1'300 kg/m ³	
Druckfestigkeit (28 d)	≤ 5 N/mm ²	
Biegezugfestigkeit (28 d)	≤ 2,5 N/mm ²	
E-Modul	< 4'000 N/mm ²	
Wasseraufnahme	> 2 kg/m ² nach 30 Minuten	
Offene Poren des Festmörtels	maschinelle Verarbeitung > 20 Vol.-% Handverarbeitung > 25 Vol.-%	


- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Zement, Weisskalkhydrat
 - Zuschlagstoffe: Gruben- und Kalksteinsande der Körnung 0–1 mm, Perlite
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Hydrophobierungsmittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», das SIA Merkblatt 2003 «Sanierputz und Sanierputzsysteme» sowie die Angaben in den Technischen Merkblättern.

Verarbeitung: Fixit 212 wird mit sauberem Wasser angemischt, mindestens 3 Minuten durchgerührt und von Hand oder mit einer Schneckenpumpe aufgetragen. Die Oberfläche des Porengrundputzes muss vollflächig mit einem Putzkamm aufgeraut werden.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.





Fixit 212

Porengrundputz

Weitere Hinweise:

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Unbedingt Vorabklärungen treffen.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.