



AKRYTYNK 010

Akrüülkrohv

Rakendusvaldkonnad: Kasutusvalmis pigmenteeritav krohv akrüülvaigu baasil. Õhukese krohvikihi paigaldamiseks hoonete sise- ja välispindadele. Kahe millimeetri fraktsiooniga „samanélé“ (Kornputz) võib kanda pinnale mehaaniliselt ilma silumiseta. Kuivanud krohvikiht on elastne ja vastupidav.

Omadused:

- Veekindel
- Külmaskindel
- Kõrge ilmastikukindlus
- Pigmenteeritav
- Paindlik

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	351109	5907418097316	5907418097323	5907418097330	5907418097354
Pakendi tüüp					
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH				
Ühikud kaubaalusel	33 EH/Pal.				
Värv	Valge / Pigmenteeritav				
Joonis	Korn				
Terade suurus	0 - 0,5 mm	0 - 1 mm	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm
Tarbimine	ca. 2 kg/m ²	1,6 kg/m ²	2,3 kg/m ²	3,5 kg/m ²	5 kg/m ²
Töötlemisaeg	ca. 20 min				
Sidumisaeg (umbes +20 °C juures)	ca. 48 Stunden				
sd-väärtus	≤ 0,36 mm Süsteemile dekoratiivse viimistlusega				
Löögikindlus	> 10 J				

Art.	5907418097361	5907418097378	5907418097392
Pakendi tüüp			
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH		
Ühikud kaubaalusel	33 EH/Pal.		
Värv	Valge / Pigmenteeritav		
Joonis	Reibe		
Terade suurus	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm
Tarbimine	1,2 kg/m ²	2,4 kg/m ²	3,7 kg/m ²
Töötlemisaeg	ca. 20 min		
Sidumisaeg (umbes +20 °C juures)	ca. 48 Stunden		
sd-väärtus	≤ 0,36 mm Süsteemile dekoratiivse viimistlusega		
Löögikindlus	> 10 J		

Toode vastab: • Euroopa Tehniline Hindamine ETA 13/0301



AKRYTYNK 010

Akrüülkrohv

Materiaalne alus:	• Kõide • Täiteained • Pigment • Parandavad lisandid
Substraat:	Enne krohvimistõid tuleb kõik pinnad kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340-ga. Seente või muude mikroorganismide kahjustatud pinnad desaktiveeritakse vahendiga SEPTOBUD 1008. Enne TYNKOLIT-krundi pealekandmist tuleb väga imavad ja tolmused pinnad kruntida GRUNTOLIT-W 301-ga. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.
Aluspinna ettevalmistamine:	Soojustussüsteemi armeerimiskiht: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil Lubitsementkrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil Kipskrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil Kipsplaat: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil Betoon, raudbetoon: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil
Ettevalmistus:	Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi. Enne kasutamist kontrollige, kas värv vastab teie tellimusele. Tooted, millel on silt „Baaskomponent B“, „Baaskomponent C“ või „Baaskomponent D“, on vahetooded, mis on mõeldud krohvi pigmenteerimiseks. Õige värvitooni intensiivsuse, hea katvuse ja värvierinevuste vältimiseks tuleb need pigmenteerida. Pigmenteerimata tooteid kasutada ei tohi. Väikesed värvierinevused näidisega võrreldes on võimalikud. Suurtel pindadel ja kriitiliste värvitoonide puhul tuleb pärast kuivamist teha test, et kontrollida värvi vastavuse kvaliteeti. Tegelikud tingimused võivad põhjustada värvide väikseid erinevusi võrreldes näidiskataloogides esitatutega kuivamisprotsessi kiiruse, pinnatüübi ja kasutustehnika tõttu.
Töötlemine:	Krohvi segu kantakse aluspinna peale roostevabast terasest kella või spaatliga, vastavalt tera suurusele. Liigne segu eemaldatakse samade tööriistadega. Sirgete või ringjate liigutustega kujundatakse soovitud pinnastruktuur. Soovitud struktuuri loomiseks kasutatakse plastikust kella või spaatlit. Värskelt krohvitud pindu tuleb kaitsta otsese päikesevalguse, külma, tuule ja vihma eest. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral kasutage tellingute katteid. Krohvi ühtlase värvi ja struktuuri saavutamiseks on soovitatav pealekandmise ajal mitte täielikult tühjendada krohvämber. Kui ämber on pooleldi tühi, lisage pool värsket segu uuest ämbrist ja segage mõlemad osad hoolikalt.
Töötlemistingimused:	Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane.



AKRYTYNK 010

Akrüülkrohv

Märkused:	Tuleks kasutada kogu soojusisolatsioonisüsteemi toodete komplekti. Samal pinnatasapinnal tuleb kasutada ainult ühe tootmispartii tooteid. Krohvitavad alad tuleb ühendada enne nende kuivamist, st „märg märjale“. Enne värvilise krohvi kasutamist on soovitatav aluspinna kruntimiseks kasutada sama värviga pigmenteeritud krunti. Langev udu võib ebapiisavalt kuivanud krohvipinda mõjutada nagu lörts, põhjustades triipude ja värvimuutuste teket. Kõrge keskkonnatemperatuuri või kuuma aluspinna korral võib krohv liiga kiiresti kuivada, tekkida võivad praod ning „märg märjale“ meetodil kaunist mustrit on raske saavutada. Pärast töö lõpetamist peske tööriistad kohe puhta veega. Mehaaniliselt kantakse valmis pinnale krohvimass kasutades agregaat- või pihustuspüstolit, et tagada ühtlane katmine. Rakendusmeetod (jooned või ringikujulised liigutused) sõltub agregadi tüübist. Pihustamiseks võib kasutada selliseid seadmeid nagu Graco RTX 5500, mille otsiku laius on 4,5 mm (krohviterade suurusele 1,5 mm) või 6,0 mm (krohviterade suurusele 2,0 mm). Pihustamiseks kasutada 2–3 baari rõhku. Ärge kasutage süsteemides mineraalvillaga.
Ohuavaldused:	Üksikasjalikud ohutusjuhised leiata meie eraldi ohutuskardilt. Enne kasutamist lugege neid ohutuskaarte.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Käesolev teabeleht tühistab kõik varasemad väljaanded. Selles tehniliste andmete lehes esitatud teave peegeldab meie teadmisi ja praktilist kogemust. Teave on koostatud hoolikalt ja ausalt, kuid ilma igasuguste garantiideta selle õigsuse, ajakohasuse ja täielikkuse kohta ning ilma vastutusest edasiste kasutaja otsuste eest. Need ei loo iseenesest õiguslikke suhteid ega muid lisakohustusi. Need ei vabasta klienti kohustusest iseseisvalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Tehnilised väärtused on seotud baasproduktidega. Pigmentimise ja lahjendamise tõttu võivad tekkida kõrvalekalded tehnilistest parameetritest. Esitatud tehnilised näitajad on keskmised väärtused. Kui katate pindasid, mida siin ei ole kirjeldatud, peate konsulteerima meiega. Värvitoonid võivad värvikaardiga võrreldes pisut erineda, vajadusel tehke kohapeal proov. Näidatud kuivamis- ja ooteaeg kehtivad laboritingimustes (+20°C/65% suhteline õhuniiskus) ja võivad ehitusplatsil erineda.