



SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikaatfassaadivärvid

Rakendusvaldkonnad:

Kasutusvalmis silikaatvärvid – mineraalsete lisandite ja pigmentidega, vedelal klaasil põhinevad. Iseloomulik on hea katvus ja kõrge vastupidavus keskkonnamõjudele – saasteainetele ja ultraviolettkiirgusele.

Värvid ei soodusta bakterite ja seente kasvu, neil on kõrge veeauru läbilaskvus ja mehaaniline vastupidavus.

Hüdrofoobsed värvid, mis sobivad kõikidele mineraalsetele aluspindadele sise- ja välitöödeks. Eriti sobivad vanade hoonete kaitseks, säilitamiseks ja remondiks. Soovitavad aluspinnad: uued ja vanad krahvid, betoon, looduslik kivi, silikaatpinnad.

Omadused:

- Eriti vastupidav bioloogilisele saastumisele
- Eriti aurläbilaskev
- Tugev nakkuvus aluspinnaga – silikatiseerub
- Mürgivaba, ilma lahustiteta
- Külma- ja niiskuskindel
- Hea nakkumine aluspinnaga
- Hüdrofoobne
- UV-kiirguse kindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418001504
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	15 l/EH
Ühikud kaubaalusel	33 EH/Pal.
Värv	Pigmenteeritav
Tihedus	ca. 1,45 g/cm ³
Tarbimine	ca. 0,225 l/m ²
Aurule läbilaskev	≥ 220 g/m ³ 24 h
Aurule läbilaskev	≥ 220 g/m ³ 24 h
Märghõõrde klass	≥ 5000 tsükliit.

Materiaalne alus:

- Vedelkaliiklaas
- Vees lahustuv akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Modifitseerivad lisandid
- Pigment

Aluspinna ettevalmistamine:

Lubitsementkrohv: Kruvituda RENOVACIJOS GTUNAS 950-ga (lahjendatud suhtes 1:2)

Kipskrohv: Kruvituda GRUNTOLIT-SO 305-ga

Betoon, raudbetoon: Kruvituda RENOVACIJOS GTUNAS 950-ga (lahjendatud suhtes 1:2)

Värske mineraalkrohv: Värvige otse (mitte varem kui 14 päeva pärast kuivamist).

Vana õhukesekihiline mineraal- ja dispersioonkrohv: Kruvituda GRUNTOLIT-SO 305-ga

Töötlemine:

Enne kasutamist tuleb toode korralikult segada ja kontrollida värvi vastavust tellitud värvitoonile. Toonierinevuste vältimiseks soovitame kasutada sama partii värve.

Värvimiseks kasutada rulli, pintslit või pihustamist kuivale ja puhtale aluspinnale.

Erinevate värvikatete pealekandmise vahele tuleb jätta vähemalt 12-tunnine paus.

Et vältida ühendusjoonte teket, tuleks värvitavad pinnad katta ühe värvimisega, kasutades nn märg-märjale meetodit.

Tööriistad tuleb pärast tööd pesta veega.

Keskmine kuivamisaeg on 12 tundi. Katmise ja kuivamise ajal kaitsta sademete, päikese kiirguse, tuule ja külma eest.



SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikaatfassaadivärvid

Töötlemistingimused:	Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta. Kuivamisaega pikendavad madal temperatuur ja kõrge õhuniiskuse, näiteks sūgisee ilmaga võib täielik kuivamisaeg pikeneda 2–4 korda.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.