

SCHEMA TECNICA

Fixit 662

Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm



Campi di applicazione

Fixit 662, è un intonaco di fondo grossolano a base calce e cemento e una malta di riempimento per l'interno e l'esterno. E' indicato sui seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico calcari, pietra naturale e beton. Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Intonaco di base efficiente ed economico per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Molto resistente, può essere applicato in una sola fase di lavoro
- Applicabile come intonaco di rappezzatura o di fondo
- Applicazione a macchina per intonacature economiche
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011662
EAN	7630141506104
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Aggiunta d'acqua	4,5-5 L/Sack
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti
Resistenza alla compressione	≥ 3 N/mm ² (28 d)
Resistenza alla flessione	≥ 1 N/mm ² (28 d)

Fixit 662

Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm

Codice articolo	181011662
Modulo elastico	< 5,5 kN/mm ²
Spessore dello strato – Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm
Massa volumica a secco	> 1700 kg/m ³
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idraulica
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 30 °C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Sui punti di raccordo di materiali differenti (p. es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e inserire una rete di armatura metallica Armanet nel rinzafo Fixit 670 o applicare una rete d'armatura nell'intonaco di fondo.

Lavorazione

Fixit 662 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Fixit 662

Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.