



Fixit 662

Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm


Impiego: Fixit 662, è un intonaco di fondo grossolano a base calce e cemento e una malta di riempimento per l'interno e l'esterno.
E' indicato sui seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico calcari, pietra naturale e beton. Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale.
Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Intonaco di base efficiente ed economico per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Molto resistente, può essere applicato in una sola fase di lavoro
- Applicabile come intonaco di rappazzatura o di fondo
- Applicazione a macchina per intonacature economiche

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011662
Imballaggio	
Unità per bancale	25 unit/Pal.
Quantità per unità	40 kg/cf.
aggiunta d'acqua	6 - 7 l/sacco
Consumo	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	> 1'700 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 3 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1 N/mm ²
Modulo elastico	< 5,5 kN/mm ²
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti

Composizione:

- Leganti: calce idraulica, calce idratata bianca, cemento
- Aggregati: sabbia frantumata e rotonda di granulometria 0 - 4 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, la norma SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 662 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano.
Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento.
Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 662

Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Sui punti di raccordo di materiali differenti (p. es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e inserire una rete di armatura metallica Armanet nel rinzafo Fixit 670 o applicare una rete d'armatura nell'intonaco di fondo.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.