



Fixit 993

Fugenmörtel Leichtbeton

Anwendung: Fixit 993 ist ein Leichtfugenmörtel für die Verfugung von Steinrekonstruktionen im Innen- und Aussenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildner sowie das System FIXITherm. StoneEtics® (siehe Systembeschreibung). Die Fugen müssen trocken, staubfrei sowie frei von Kleber und Mörtelresten sein.

Verarbeitung:



Technische Daten:					
Art.-Nr.	2000155292	2000155288	2000155289	2000155293	2000155291
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	15 kg/EH				
Körnung	0 - 2 mm				
Wasserzugabe	ca. 3,3 l/EH				
Farbe	Beige	Sand	Caramel	Erdbraun	Hellgrau
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 25				
Austrocknungszeit	ca. 7 Tage				
Brandverhalten	A1				
Fugenbreite	5 - 50 mm				
Fugentiefe	10 - 50 mm				
Wasserbeständigkeit	hoch				

Art.-Nr.	2000155287	2000155290	2000155294
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.		
Menge pro Einheit	15 kg/EH		
Körnung	0 - 2 mm		
Wasserzugabe	ca. 3,3 l/EH		
Farbe	Grau	Dunkelgrau	Anthrazit
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 25		
Austrocknungszeit	ca. 7 Tage		
Brandverhalten	A1		
Fugenbreite	5 - 50 mm		
Fugentiefe	10 - 50 mm		
Wasserbeständigkeit	hoch		

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisszement (chromatfrei)
 - Zuschlagstoffe: Klassierte Sande, Leichtzuschlag
 - Zusätze: Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.



Fixit 993

Fugenmörtel Leichtbeton

Verarbeitung:	<p>Fixit 993 wird in einem sauberen Gefäss mit sauberem Wasser mit einem Rührquirl zu einer homogenen, geschmeidigen und knollenfreien Masse angerührt.</p> <p>Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals gut durchrühren.</p> <p>Der Fugenmörtel wird mit einem speziellen Spritzsack in die Fugen eingebracht. Dazu ist die Öffnung des gefüllten Spritzsackes bis an den Fugenboden zu führen, dann wird der nasse Fugenmörtel in einem Zug vollständig verfüllt.</p> <p>Der ausreichend angesteifte Fugenmörtel wird mit einem Holzstäbchen in die Fuge gedrückt und nach Wunsch verteilt und modelliert. Die Fugenmasse darf nicht mit nassen Pinseln, Besen oder Schwämmen bearbeitet werden. Auf Wunsch könnte die Fugenfläche mit einem Reisigbesen o.ä. nachgearbeitet werden.</p> <p>Sollte nasser, frischer Fugenmörtel dennoch partiell die Steinoberfläche verschmutzt haben, dann ist dieser noch am selben Tag mit sauberem Wasser mittels ausgedrücktem, feuchtem Schwamm zu reinigen.</p>
Nachbehandlung:	<p>Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Wind) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.</p>
Lagerung:	<p>Trocken, auf Holzrosten lagern.</p> <p>Mindestens 24 Monate lagerfähig.</p>
Besondere Hinweise:	<p>Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Material, Luft und Untergrund) verarbeiten.</p> <p>Bedingt durch die produktionsseitig wechselnde Verwendung von Naturrohstoffen sind Farbschwankungen möglich. Zur Vermeidung von Farbschwankungen in der Fassadenfläche sollten nur Materialien gleicher Herstellungstage zur Anwendung kommen. Farbbrillanz und Farbwiedergabe ist bei allen zementgebundenen Verfugungsmörteln vom Feuchteangebot aus der Untergrundkonstruktion, den Umgebungstemperaturen sowie der Verarbeitung abhängig. Unterschiedliche Feuchteangebote und Verfugungstechniken können zu farblichen Abweichungen im Fugennetz führen. Auf Grund der unterschiedlichen Bedingungen schliessen wir als Hersteller für die Ausführung und die Farbbrillanz jegliche Gewährleistung aus. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verfugen.</p> <p>Wegen der Gefahr von Farbabweichungen wird eine Verarbeitungstemperatur von über +10 °C empfohlen.</p>
Allgemeine Bestimmungen:	<p>Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>