



EXPERT SCHNELLFIX 106

Kiiresti kõvastuvad plaatimissegud

Rakendusvaldkonnad:

Elastsed kiiresti kivistuvad plaadiliimid, valmistatud halltsemendi ja alumiiniumtsemendi, mineraalsete täiteainete ja modifitseerivate lisandite baasil. Sobivad suurepäraselt keraamiliste, värvikindla loodusliku kivi, kivimassi, mosaiik-, klinkerplaatide ja -plaatitahvlite liimimiseks. Kivistudes on veekindlad ja külmakindlad.

Sisaldavad spetsiaalseid lisandeid, mis võimaldavad liimil kiiresti kivistuda madalatel positiivsetel temperatuuridel, samuti ei külmu liim pärast paigaldamist 3 tunni jooksul ($t > 0$). Elastsed ja suure nakkuvusega, sobivad nii seintele kui ka põrandatele. Vastupidavad pidevale veemõjule (basseinid, terrassid).

Aluseks võib olla tavaline, kerge ja poorne betoon, segamata täidetud vuugimüür, CS II, CS III, CS IV kategooria ja kipsplommimata krohv (purunemisjõud $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$), kipsplaadid, tsemendi-, anhütriidi- ja soojustatud põrandad, vanad plaadid.

Poorbetoonile ja kipsaluspindadele saab plaate liimida ainult siseruumides.

Omadused:

- Elastne
- Kiirelt kõvastuv
- Taluvad suuri koormusi
- Võib olla pidevalt vee all
- Veekindlad ja külmakindlad
- Universaalne kasutus
- Klass: C2FTE
- Vähendatud libisemine
- Pikendatud nakkuvusaeg

Töötlemine:**Tehnilised andmed:**

Art.	4779026370126
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	42 EH/Pal.
Värv	Hall
Terade suurus	0 - 0,5 mm
Tarbimine	1,4 kg/m ² /mm
Kihi paksus	2 - 15 mm
Vajalik veekogus	ca. 7,5 l/EH
Haardumine koos (Betoon)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Töötemperatuur	0 - 25 °C

Materiaalne alus:

- Portlandtsement
- Aluminaattsement
- Mineraalsed täiteained
- Modifitseerivad lisandid

Töötlemistingimused:

Töid teostatakse temperatuuril 0 °C kuni +25 °C.

Väga madala õhuniiskuse, kõrge keskkonnatemperatuuri, otsese päikesevalguse või tuuletõmbuse korral tuleb pind katta kilega, et vältida liiga kiiret kuivamist.

Märkused:

Põrandaküte lülitatakse sisse 14 päeva pärast, hoides soojuskandja temperatuuri +20 °C kuni +25 °C ja tõstes seda iga 3 päeva järel 5°.

Ladustamine:

Hoida kuivas ruumis, kaitstes niiskuse eest.

Avatud pakendid tuleb hoolikalt sulgeda. Parim kasutusaeg on 6 kuud alates tootmise kuupäevast originaalses suletud pakendis.

**KREISEL®**

EXPERT SCHNELLFIX 106

Kiiresti kõvastuvad plaatimissegud

Üldine teave:

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.