

SCHEDA TECNICA

Fixit 211

Rinzafo a base cemento con additivi per l'aderenza




Campi di applicazione

Fixit 211 è un rinzafo a base cemento con coadiuvante d'aderenza e fa parte del sistema di rivestimenti per risanamento Fixit. Serve a migliorare l'aderenza degli strati successivi. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Applicazione sicura grazie all'additivo adesivo
- Utilizzabile come supporto per diversi intonaci di fondo
- Certificato ECO

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011211
EAN	7630141502342
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Granulometria	0-3 mm
Consumo	ca. 3 kg/m ²
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	5 L/sacco
Resistenza alla compressione	≥ 20 N/mm ² (28 d)
Resistenza alla flessione	≥ 5 N/mm ² (28 d)

Fixit 211

Rinzafo a base cemento con additivi per l'aderenza

Codice articolo	181011211
Massa volumica a secco	> 1600 kg/m ³
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min

Materiale di base

- Sabbia di cava, lavata e selezionata
- Agente adesivo
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

Lavorazione

Impastare Fixit 211 con dell'acqua pulita e applicarlo, in uno strato sottile, a mano o con una betoniera.
Copertura: 50 - 100 % della superficie.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», il foglio tecnico SIA 2003 «Intonaci di risanamento e sistemi di rivestimenti per il risanamento» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Utilizzato come componente del sistema di risanamento intonaci, si deve assolutamente procedere ad analisi preliminari adeguate (vedere la scheda tecnica sistema di rivestimenti per il risanamento Fixit).