



# Fixit 211

Rinzafo a base cemento con additivi per l'aderenza

**Impiego:** Fixit 211 è un rinzafo a base cemento con coadiuvante d'aderenza e fa parte del sistema di rivestimenti per risanamento Fixit. Serve a migliorare l'aderenza degli strati successivi. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

- Caratteristiche:**
- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
  - Applicazione sicura grazie all'additivo adesivo
  - Utilizzabile come supporto per diversi intonaci di fondo
  - Certificato ECO

**Lavorazione:**

Dati tecnici	
Cod. art.	181011211
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm
Aggiunta d'acqua	ca. 5 l/sacco
Consumo	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	> 1'600 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>

- Composizione:**
- Leganti: cemento
  - Aggregati: sabbia di cava e sabbia frantumata granulometria 0 - 3 mm
  - Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti e agenti d'aderenza

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», il foglio tecnico SIA 2003 «Intonaci di risanamento e sistemi di rivestimenti per il risanamento» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Impastare Fixit 211 con dell'acqua pulita e applicarlo, in uno strato sottile, a mano o con una betoniera.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere la calce per imbiancare fresca (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...)

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Certificati:**

**Ulteriori indicazioni:**



## Fixit 211

Rinzafo a base cemento con additivi per l'aderenza

---

**Osservazioni particolari:** Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.  
Utilizzato come componente del sistema di risanamento intonaci, si deve assolutamente procedere ad analisi preliminari adeguate (vedere la scheda tecnica sistema di rivestimenti per il risanamento Fixit).

---

**Disposizioni generali:** La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.