

TEHNIČKI LIST

RÖFIX 860

Malter/mort za šliceve



Područja primjene

Za popunjavanje pukotina na zidu, šliceva, prolaza za cijevi, instalacijskih otvora i sl. Kod primjene RÖFIX 860 maltera/morta za šliceve ne nastaju pogoršanja po pitanju zvučne izolacije. Svojstva proizvoda testirana su od strane ovlaštenog instituta za ispitivanje materijala.


Svojstva

- Izvrsna obradivost
- Toplotno-izolaciona svojstva
- Minimalno skupljanje
- Jednostavna mašinska ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148151
EAN	9003304137138
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	50 L/jed
Jedinica po paleti	50 Jed/pal.
Granulacija	0-1 mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Izdašnost	oko 49 L/jed
Izdašnost u litrama	49 L/jed
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 14 L/jed
Reakcija na požar	A1
Difuzija vodene pare	oko 20
Otpornost na povlačenje	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Tlačna čvrstoća	$0,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 1015-11

RÖFIX 860

Malter/mort za šliceve

Šifra artikla	2000148151
Toplinska vodljivost	0,14 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 0,15 W/mK Za P=90% EN 1745:2002
E - modul	oko 700 N/mm ²
Grupa opterećenja	do uklj. W3 B 3346
Specifična gustoća svježeg morta	oko 700 kg/m ³
pH vrijednost	12
Nasipna gustoća	oko 390 kg/m ³ EN 1097-3
Specifični toplinski kapacitet	oko 1 kJ/kg K
Nasipna gustoća suhog materijala	oko 500 kg/m ³
Temperatura podloge	5 °C
Vrijeme ugradnje	10 min
Napomene o ambalaži	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

Sastav

- Bez umjetnih disperzivnih tvari
- Lagani dodatak (mineralni)
- Lagani dodatak (organski)
- Vapno
- Mineralna baza
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti. RÖFIX 860 Malter za šliceve

izvanredno je pogodan za popunjavanje otvora na zidovima kao što su šlicevi, instalacijski šahtovi ili za zatvaranje prezida u kupaonici, wc-u ili kuhinji.

Upute za ugradnju

Svježi mort odmah ugraditi.

Ugradnja

Ugradnja treba slijediti odmah, jer nakon protvrđivanja materijala više nije moguće izvesti radove. Kod mašinske ugradnje, pauze pri radu ne smiju biti duže od 10 min. Prije dužih stanki potrebno je isprazniti cijevi mašine, zbog brzog vezivanja materijala. Kod miješanog zida i od 10 cm širine šliceva potrebno je ugraditi dodatni armirni sloj koji se sastoji od RÖFIX 55 Građevinskog ljepila tj. RÖFIX Renostar-a i utisnute RÖFIX P50 Staklene mrežice za armiranje. Armirni sloj bi trebao s obe strane proreza/šlica prelaziti po oko 20 cm.

ROFIX 860

Malter/mort za šliceve

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe: minimalno 6 mjeseci.

Certifikati



Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.