

## TEHNIČNI LIST

### ROEFIX 665

Malta za zapolnjevanje



#### Področja uporabe

Malta za zapolnjevanje, za popravilo večjih razpok ali poškodovanih delov zidu. Za stabilizacijo zidov. Zlasti za obnovo starih zgradb, cerkva in zgodovinskih zgradb s spomeniško zaščitnimi vidiki. Za masivno opečno, mešano in naravno kamnino.


#### Lastnosti materiala

- Odlična obdelovalnost
- Strditev brez močnih napetosti

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000583197
EAN	9003304485697
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	42 EN/p
Zrnavost	0-6 mm
Poraba	pribl. 2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.
Izkoristek	pribl. 13,4 L/EN
Izkoristek v litrih	13,4 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 3 L/EN
Paroprepustnost	Visoka paroprepustnost
Tlačna trdnost	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Maltna skupina	M 2,5
Specifična gostota suhe malte	≤ 2000 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura podlage	5-25 °C
Napotki za pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago.

# RÖFIX 665

Malta za zapolnjevanje

Koda artikla	2000583197
Koeficient difuzijskega upora vodni pari min	15
Koeficient difuzijskega upora vodni pari max	35

## Osnova materiala

- Beli cement (brez kromatov)
- Delež cementa <5%

## Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

## Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.  
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot

tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.