



RÖFIX 665

Malta za zapolnjevanje

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Malta za zapolnjevanje, za popravilo večjih razpok ali poškodovanih delov zidu. Za stabilizacijo zidov.
Zlasti za obnovo starih zgradb, cerkva in zgodovinskih zgradb s spomeniško zaščitnimi vidiki. Za masivno opečno, mešano in naravno kamnino.

Lastnosti materiala:

- Odlična obdelovalnost
- Strditev brez močnih napetosti

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000583197
Način pakiranja	
Enota na paleto	42 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 6 mm
Izkoristek/liter	pribl. 13,4 l/EN
Poraba	pribl. 2 kg/m ² /mm
Izkoristek	pribl. 13,4 l/EN
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.
Potrebna količina vode	pribl. 3 l/EN
Spec. gostota suhe malte	≤ 2.000 kg/m ³
Paroprepustnost μ	15 - 35
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 2,5 N/mm ²
MG	M 2,5
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

- Naravno hidravlično apno po EN 459-1
- Beli cement (brez kromatov)
- delež cementa <5%
- Grobi gramozni pesek (čist: opran, prebran)

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.
Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.



RÖFIX 665

Malta za zapolnjevanje

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!