

FIȘA TEHNICĂ (TM)

Creteo®Gala CC 695 rapid

Beton Instant




Domenii de utilizare

Adecvat pentru fixarea rapidă în beton (fără amestecare) pentru stâlpi de gard, stâlpi de poartă, catarguri, uscătoare rotative de haine, aparate sportive și de joacă (de ex. leagăne), stâlpi iluminat stradal și de grădină, stâlpi pentru cutie poștală, stâlpi informații și semne de circulație, precum și pentru realizarea de fundații mai mici sau pentru lucrări de betonare fără cerințe statice. Nu se adaugă nici un aditiv sau agregate în șantier.


Proprietăți

- Priză hidraulică rapidă
- Betonare fără amestecare
- Nu este necesară o sursă electrică de alimentare
- Fără setarea prematură a betonului premixat
- Rezistent la îngheț și la impactul mecanic
- Rezistență ușoară după cca. 1 oră (la temperatura > +20 °C)

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000152606
EAN	9003304459971
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Granulație	0-8 mm
Consum	ca. 2000 kg/m ³
Randament litri	12,5 L/UM
Unitate cantitate de apă necesară	ca. 2,5 L/UM
Reacție la foc	A1
Rezistență la compresiune	≥ 20 Mpa (28 d) ≥ 7 Mpa (1 d)
Clasa de expunere	XF3
Densitate mortar proaspăt	ca. 2200 kg/m ³
Grosimea stratului	20 cm

Creteo®Gala CC 695 rapid

Beton Instant

Număr articol	2000152606
Observații Grosime strat	pe strat
Densitate în vrac	ca. 1650 kg/m ³
Timpul de prelucrare	5 min
Conținut de solide în apă W/F	0,1

Compoziție

- Ciment rapid
- Granulație optimizată pentru curba granulometrică
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă

În timpul prelucrării și al fazei de uscare temperatura aerului și a mediului nu trebuie să coboare sub +5 °C și să depășească +30 °C.

Temperatura suportului, a materialului și a aerului peste +30 °C scurtează timpul de prelucrare. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Suportul

La turnarea mortarului uscat, în groapă nu trebuie să existe apă.

Pregătirea suportului

Produsul se utilizează numai în soluri stabile, rezistente la îngheț. La turnarea mortarului uscat, în groapă nu trebuie să existe apă.

Informații punere în operă

Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.

Punere în operă

Produsul se introduce uscat în pământ la o grosime maximă a stratului de 20 cm.

Componentul care trebuie betonat se fixează la locul său și se toarnă ușor cantitatea necesară de apă peste beton (dispozitivul de udare să fie prevăzut cu un accesoriu precum capul de duș).

În cazul grosimilor mai mari, straturile suplimentare trebuie aplicate în același mod și grosime, iar apa trebuie întotdeauna absorbită de materialul uscat înainte ca următorul strat să poată fi aplicat.

Informații pericole

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Depozitare

În spații uscate pe paleți de lemn.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Creteo®Gala CC 695 rapid

Beton Instant

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.