

SCHEDA TECNICA

Fixit 454 Multipro

Malta di aderenza e rinnovazioni



Campi di applicazione

Fixit 454 Multipro è utilizzato quale intonaco di uguagliamento su sottofondi esistenti, a base cemento, per il risanamento dell'intonaco, come ponte di ancoraggio per intonaci di fondo a base gesso, calce, leggeri e cemento-calce (come supporto per piastrelle murali piccole e grandi), come pure per incollare e rasare con inserimento della rete di pannelli isolanti EPS/XPS. Non adatto a sistemi di isolamento termico esterno. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante.

Caratteristiche

- Economico e universalmente applicabile
- Lavorazione a macchina per un risanamento economico
- Veloce e con rendimento elevato
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011454
EAN	7630141506197
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Aggiunta d'acqua	6-7 L/Sack
Resistenza alla compressione	≥ 6 N/mm ² (28 d)
Tempo di asciugatura	1 mm/giorno

Fixit 454 Multipro

Malta di aderenza e rinnovazioni

Codice articolo	181011454
Spessore dello strato - Note	come intonaco di uguagliamento min. 1 mm per incollare min. 5 mm per la rasatura con inserimento di una rete min. 3 mm come ponte di aderenza da 3 - 4 mm
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min

Materiale di base

- Cementi
- Sabbie silico calcaree
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Agente adesivo
- Agente idrofobizzante

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 25 °C (aria e supporto).

Lavorazione

Fixit 454 Multipro viene applicato a mano o in macchina. Intonaco di equalizzazione Applicare su tutta la superficie sui supporti cementizi. Applicabile direttamente sul beton.

Ponte di aderenza

Applicare con una cazzuola con uno spessore di ca. 3 - 4 mm su tutta la superficie e durante il tempo di essiccazione, raschiare orizzontalmente con una scopa. Attendere almeno 3 giorni per il successivo rivestimento.

Incollare

Applicare a strisce con spessore medio sui bordi dei pannelli. Il pannello XPS, utilizzato per l'isolamento interno, deve essere incollato su tutta la superficie e la superficie del collante lavorata con una spatola dentata.

Rasatura

La rete d'armatura Fixit deve essere rivestita con uno strato di almeno 3 mm di spessore. Sovrapporre i giunti per 10 cm.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Fixit 454 Multipro

Malta di aderenza e rinnovazioni

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.