




Fixit 454 Multipro


Malta di aderenza e rinnovazioni

Impiego: Fixit 454 Multipro è utilizzato quale intonaco di uguagliamento su sottofondi esistenti, a base cemento, per il risanamento dell'intonaco, come ponte di ancoraggio per intonaci di fondo a base gesso, a base calce e intonaci leggeri, come pure per incollare e rasare con inserimento della rete di pannelli isolanti EPS/XPS. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante.

- Caratteristiche:**
- Economico e universalmente applicabile
 - Lavorazione a macchina per un risanamento economico
 - Veloce e con rendimento elevato
 - Certificato ECO

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011454
Imballaggio	
Unità per bancale	35 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	6 - 7 l/sacco
Consumo	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	come intonaco di uguagliamento min. 1 mm per incollare min. 5 mm per la rasatura con inserimento di una rete min. 3 mm come ponte di aderenza da 3 - 4 mm
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 6 N/mm ²
Tempo di essiccazione	1 mm / giorno

- Composizione:**
- Leganti: cemento
 - Aggregati: sabbia silicea granulometria 0 - 1 mm
 - Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, agenti d'aderenza, idrofuganti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 454 Multipro viene applicato a mano o in macchina.
Intonaco di equalizzazione
Applicare su tutta la superficie sui supporti cementizi. Applicabile direttamente sul beton.
Ponte di aderenza
Applicare con una cazzuola con uno spessore di ca. 3 - 4 mm su tutta la superficie e durante il tempo di essiccazione, passare la spatola dentata orizzontalmente. Attendere almeno 3 giorni per il successivo rivestimento.
Incollare
Applicare a strisce con spessore medio sui bordi dei pannelli. Il pannello XPS, utilizzato per l'isolamento interno, deve essere incollato su tutta la superficie e la superficie del collante lavorata con una spatola dentata.
Rasatura
La rete d'armatura Fixit deve essere rivestita con uno strato di almeno 3 mm di spessore. Sovrapporre i giunti per 10 cm.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).



Fixit 454 Multipro

Malta di aderenza e rinnovazioni

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.