

## SCHEMA TECNICA

### Fixit 454 Multipro

Malta di aderenza e rinnovazioni



#### Campi di applicazione

Fixit 454 Multipro è utilizzato quale intonaco di uguagliamento su sottofondi esistenti, a base cemento, per il risanamento dell'intonaco, come ponte di ancoraggio per intonaci di fondo a base gesso, calce, leggeri e cemento-calce (come supporto per piastrelle murali piccole e grandi), come pure per incollare e rasare con inserimento della rete di pannelli isolanti EPS/XPS. Non adatto a sistemi di isolamento termico esterno. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante.

#### Caratteristiche

- Economico e universalmente applicabile
- Lavorazione a macchina per un risanamento economico
- Veloce e con rendimento elevato
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

Codice articolo	181011454
EAN	7630141506197
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm
Aggiunta d'acqua	6-7 L/Sack
Resistenza alla compressione	≥ 6 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Tempo di asciugatura	1 mm/giorno
Spessore dello strato - Note	<p>come intonaco di uguagliamento min. 1 mm per incollare min. 5 mm per la rasatura con inserimento di una rete min. 3 mm come ponte di aderenza da 3 - 4 mm</p>
Tempo di lavorazione	90-120 min

# Fixit 454 Multipro

Malta di aderenza e rinnovazioni

## Materiale di base

---

- Cementi
- Sabbie silico calcaree
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Agente adesivo
- Agente idrofobizzante

## Lavorazione

---

Fixit 454 Multipro viene applicato a mano o in macchina. Intonaco di equalizzazione Applicare su tutta la superficie sui supporti cementizi. Applicabile direttamente sul beton.

### Ponte di aderenza

Applicare con una cazzuola con uno spessore di ca. 3 - 4 mm su tutta la superficie e durante il tempo di essiccazione, raschiare orizzontalmente con una scopa. Attendere almeno 3 giorni per il successivo rivestimento.

### Incollare

Applicare a strisce con spessore medio sui bordi dei pannelli. Il pannello XPS, utilizzato per l'isolamento interno, deve essere incollato su tutta la superficie e la superficie del collante lavorata con una spatola dentata.

### Rasatura

La rete d'armatura Fixit deve essere rivestita con uno strato di almeno 3 mm di spessore. Sovrapporre i giunti per 10 cm.

## Trattamento ulteriore

---

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

## Stoccaggio

---

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

## Certificazioni

---



## Etichetta

---



## Avvertenze legali e tecniche

---

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPIG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

## Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).