

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel

Kalk-Vorspritzmörtel



#### Anwendungsbereiche

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für mineralische, saugende Untergründe wie altes oder neues Ziegel-Mauerwerk. Vorspritzmörtel und Haftvermittler für traditionelle Putze wie Kalk- und Lehmputze. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Bei glatten Betonflächen ist RÖFIX 55, RÖFIX 57, RÖFIX 670 Spezial oder RÖFIX Renoplus zu empfehlen.

#### Eigenschaften

- Griffiger Putzgrund
- Frei von hydrophobierenden Mitteln
- Ökologisch empfehlenswert

#### Verarbeitung



#### Technische Daten

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 2000151332                                                                                   |
| EAN                        | 9003304269976                                                                                |
| Verpackung                 |           |
| Menge pro Einheit          | 25 kg/EH                                                                                     |
| Einheit pro Palette        | 42 EH/Pal.                                                                                   |
| Körnung                    | 0-3 mm                                                                                       |
| Verbrauch                  | ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                                |
| Verbrauchshinweis          | Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. |
| Ergiebigkeit Liter         | 18 L/EH                                                                                      |
| Wasserbedarfsmenge         | ca. 6 L/EH                                                                                   |
| Brandverhalten             | A1                                                                                           |
| Kapillare Wasseraufnahme   | > 3 kg/m <sup>2</sup> *min0,5 EN 998-1                                                       |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 15/35 (Tabellenwert)                                                                         |
| Dampfdiffusionsoffenheit   | Hoch dampfdiffusionsoffen                                                                    |
| Haftzugfestigkeit          | ≥ 0,32 N/mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Druckfestigkeit            | ca. 2 N/mm <sup>2</sup> (28 d) EN 1015-11                                                    |

# RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel

Kalk-Vorspritzmörtel

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 2000151332                                                                                               |
| Wärmeleitfähigkeit    | 0,61 W/mK für P = 50 % EN 1745:2002 (Tabellenwert)<br>0,66 W/mK für P = 90 % EN 1745:2002 (Tabellenwert) |
| E-Modul               | ca. 3500 N/mm <sup>2</sup>                                                                               |
| Max. Auftragsdicke    | 5 mm                                                                                                     |
| Beanspruchungsgruppe  | bis inkl. W3 B 3346                                                                                      |
| Frishmörtelrohddichte | ca. 1750 kg/m <sup>3</sup>                                                                               |
| Mindestputzdicke      | 3 mm                                                                                                     |
| Mörtelgruppe          | GP EN 998-1<br>CS II EN 998-1<br>Wc0 EN 998-1                                                            |
| pH-Wert               | 13                                                                                                       |
| Schichtdicke          | 0-5 mm                                                                                                   |
| Spez. Wärmekapazität  | ca. 1 kJ/kg K                                                                                            |
| Trockenrohddichte     | ca. 1600 kg/m <sup>3</sup>                                                                               |
| Untergrund Temperatur | 5-30 °C                                                                                                  |
| Verpackungshinweise   | In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.                                                                |

## Materialbasis

- Frei von Kunststoffdispersion
- Frei von Portlandzement
- Hochwertiger Kalkbrechsand
- Hydraulischer Kalk
- Luftkalk

## Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während 3 Tagen, vor Frost schützen. Die Standzeit beträgt mind. 24 Stunden (vor zu rascher Austrocknung schützen).

## Untergrund

Schadhafte Putzteile entfernen. Hohlstellen und nicht festsitzende Teile bei denkmalgeschützten Gebäuden nur nach Rücksprache entfernen. Sind diese Ablösungen zu erhalten, müssen sie fachgerecht befestigt/hinterfüllt werden. Die Untergrundprüfung der nationalen Regelwerke wie ÖNORM B3346 bzw. DIN 18350 bzw. SIA V242 sind zu befolgen. Die Verarbeitungshinweise gelten für normgemäss hergestelltes Mauerwerk und setzen geschlossene Fugen voraus. Offene Mauerwerksfugen und -ausbrüche sind vorher mit geeignetem Material zu verschliessen. Bei kritischen Untergründen (wie hochporosierte Mauerwerke, Porenbeton, HWL-Platten, Mantelbetonsteinen, XPS-R-Platten u.ä.) sind die speziellen RÖFIX Verputzrichtlinien und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.

# RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel

Kalk-Vorspritzmörtel

## Untergrund-Vorbehandlung

---

Nach abgeschlossener Prüfung und Vorbereitung des Putzgrundes (Schließen von Schlitten, Fugen und Fehlstellen) ist je nach Untergrund eine entsprechende Vorbehandlung notwendig. Nicht gleichmässig saugende Putzgründe benötigen einen entsprechenden vollflächig aufgetragenen RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel. Betonflächen sind mit RÖFIX Renoplus® als Haftspachtelung mittels Zahntraufel zu überziehen. Der Unterputz ist frisch auf frisch in diese aufgekämmte Haftspachtelung zu applizieren.

## Zubereitung

---

Bei Handverarbeitung einen Sack mit sauberem Wasser laut Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Zwangsmischer homogen mischen. Mischzeit bei händischer Anmischung 2–3 Minuten.

## Verarbeitungshinweis

---

Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Während des Abbindens, insbesondere bei der Verwendung von Heizgeräten, ist für gute Trocknungs- und Aushärtungsbedingungen (z.B. durch Stosslüftung) zu sorgen. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig. Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.

## Verarbeitung

---

Bei Maschinenverarbeitung mit handelsüblicher Feinputzmaschine aufspritzen.

## Lagerung

---

Trocken, auf Holzrosten lagern.  
Mindestens 6 Monate lagerfähig.

## Zertifikate

---



## Rechtliche und technische Hinweise

---

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Allgemeine Hinweise

---

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.