

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

KOBA Universal Tiefgrund LF

Verarbeitungsfertig




Anwendungsbereiche

Der KOBA Universal Tiefgrund LF ist ideal zur Verfestigung und Egalisierung poröser und saugender Putze sowie Mineral- oder Dispersionsanstrichen im Innen- und Außenbereich. Auch an ausgewitterten, kreibende und sandende Untergründen kann der Universal Tiefgrund LF verwendet werden.

Eigenschaften

- Haftverbessernd
- Verfestigende Wirkung
- Hohe Eindringtiefe
- Lösemittelfrei
- Farblos, transparent

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000955430
EAN	4038502161444
Zolltarifnr.	32041100
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 L/EH
Einheit pro Palette	60 EH/Pal.
Farbe	Transparent
Dichte	1,05 g/cm ³
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffkanistern.

Materialbasis

- Organische Bindemittel

KOBA Universal Tiefgrund LF

Verarbeitungsfertig

Verarbeitungsbedingungen

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Nicht haftende und rissige Altanstriche und Putze sind mechanisch zu entfernen. Abblätternde Öl-, Lack- und Dispersionsfarben sind abzubeizen. Tapeten- und Leimreste mit warmem Wasser abwaschen.

Zubereitung

Gebrauchsfertiges Produkt.

Verarbeitung

Der Universal Tiefgrund LF lässt sich einfach mit einem Pinsel oder einer Deckenbürste auftragen. Ein maschineller Auftrag mittels geeignetem Spritzgerät ist ebenfalls möglich. Entstehender Nebel ist nicht einzuatmen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Düse immer wieder ausgespült wird um ein Verkleben zu vermeiden. Auf einen gleichmäßigen Auftrag ist zu achten. Eine zu hohe Auftragsmenge kann zu einer Filmbildung und somit zu Haftungsproblemen der nachfolgenden Beschichtung führen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.

Lagerung max. 12 Monate

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.