

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Schlämmputz 340

Mineralischer Deckputz



Anwendungsbereiche

Mineralischer Deckputz für wärmegeämmte sowie konventionelle Fassaden. Geeignet zum Schlämmen, Bürsten oder Spachteln. Auch als dekorativer Innenputz verwendbar.

Eigenschaften

- Sehr gute Verarbeitung
- Dekorativ
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Mineralisch
- Lösemittelfrei
- Ohne Filmkonservierung
- Naturweiss

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000577420	2000577421
EAN	7630141501765	7630141501772
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	
Körnung	0,5 mm	1 mm
Farbe	Naturweiss	
Verbrauchshinweis	Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.	
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,5 L/EH	
Druckfestigkeit	ca. 2,5 N/mm ²	

Schlämmputz 340

Mineralischer Deckputz

Artikelnummer	2000577420	2000577421
Biegezugfestigkeit	ca. 0,7 N/mm ²	
Frishmörtelrohddichte	ca. 1,3 kg/L	

Materialbasis

- Abgestimmte Zusätze
- Hydrophobierungsmittel
- Kalkhydrat
- Mineralische Zuschlagstoffe
- Portlandzement

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern. Geeignet sind stabile, verformungsfreie mineralische Untergründe. Bauplatten müssen nach Angaben des Herstellers entsprechend vorbehandelt werden.

Verarbeitungshinweis

Die frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Normen 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», 118/243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Norm 243 «Allgemeine Bedingungen für verputzte Aussenwärmedämmung».

Verarbeitung

Um im Untergrund ein gleichmässiges Saugverhalten zu erreichen und ein Aufbrennen zu verhindern empfiehlt sich als Vorbehandlung der GreoPrime Voranstrich Mineral. Mit sauberem, kaltem Wasser in geeigneter Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen. Mit rostfreier Stahltraufel aufziehen und mit Traufel, Kelle, Spachtel, Bürste oder Schwamm modellieren. Die Auftragsstärke muss mindestens 3 mm jedoch nicht über 5 mm betragen. Je nach Untergrund, Auftragsstärke und Temperatur kann das Material nach dem Aufziehen während ca. 15-60 Minuten strukturiert werden. Angemischtes Material innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen.

Gefahrenhinweise

Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 6 Monate lagerfähig.

Label



Schlämmputz 340

Mineralischer Deckputz

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Mineralische Deckputze sind nicht filmkonserviert. Eine absolute Uniformität ist mit mineralischen Deckputzen nicht erreichbar. Ein 2-maliger Egalisierungsanstrich mit GreoColor OptiSilc oder GreoColor OptiTop wird für ein homogenes Erscheinungsbild und zur Algen- und Pilzprävention generell empfohlen. Die Produktbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand.