



RÖFIX 200

Ултра лека гипсова гладка вътрешна мазилка

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Ултра лека хастарна и загладдаща мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи с мазилка.
Хастарна мазилка за полагане върху всички стандартни основи за мазилки като плътни и решетъчни тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и върху грапав бетон.
Паропропусклива, минерална и изключително лека за обработка гипсова загладдаща мазилка без съдържание на ЛОС.

Свойства:

- Много висок добив
- Отлична обработваемост
- Може да се обработва ръчно или с машина.

Начин на обработка:



Технически данни		
SAP-Art. Nr.:	2000963582	2000963583
Вид опаковка (ОП)		
Единици на пале	48 EH/Bund	
Разфасовка	20 Kg/опак	1.000 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 0,8 mm	
Добив в литри	ок. 28 L/опак.	
Разходна норма	ок. 0,7 kg/m ² /mm	
Добив/покривност	ок. 3 m ² /cm/опак.	
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.	
Необходимо количество вода	ок. 12,5 L/опак.	ок. 640 L
Минимална дебелина на слоя	10 mm	
Минимална дебелина на слоя (таван)	8 mm	
Плътност в сухо състояние (EN 1015-10)	ок. 820 kg/m ³	
Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6) (EN 1015-6)	ок. 1.170 kg/m ³	
Насипна плътност (B3345)	ок. 0,8 kg/m ³	
Коефициент на проникваемост на водни пари μ	ок. 10	
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry (EN 1745:2002)	0,18 W/mK (таблична стойност) при P=50%	
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry (EN 1745:2002)	0,2 W/mK (таблична стойност) при P=90%	
Стойност на pH	ок. 12	



RÖFIX 200

Ултра лека гипсова гладка вътрешна мазилка

Технически данни		
SAP-Art. Nr.:	2000963582	2000963583
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 J/kg K	
Якост на натиск	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Якост на опън при огъване	$\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$	
Модул на еластичност	ок. 2.000 N/mm ²	
Група на натоварване	до вкл.. W2	
Клас (EN 13279-1)	B40	
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.	
Температура на основата	$> 5 - < 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$	
Реакция на огън	A1	

Основа на материала:

- Селектиран гипс
- Въздушна вар
- Висококачествен варовиков пясък
- Лека добавка (минерална)
- Добавки за подобряване на обработваемостта
- Без синтетична дисперсия
- Минерален

Условия по време на обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.
По време на обработката и фазата на стягане на материала, най-малко 7 дни, да се пази от замръзване.

Основа:

Основата трябва да е суха, обезпрашена, незамръзнала, равна, абсорбираща, достатъчно грапава и товароносима, без изцветявания и разделителни вещества, като кофражно масло и др.
Остатъчната влажност на бетоновите основи трябва да бъде под 3,0 % (съгласно СМ-измерванията).
Да се спазват националните изисквания!
Инструкциите за полагане се отнасят за зидария, която е в съответствие с действащите нормативни изисквания и се предполага, че фугите са затворени. Открити фуги по зидарията се запълват предварително с подходящ материал.
При критични основи (като силно порьозни зидарии, поробетон, дървесно-влакнести плочи, XPS-R-плочи и д.п.) да се спазват специалните RÖFIX инструкции за мазилки и указанията за обработка на производителя.

Предварителна обработка на основата:

След приключване на изпитването и подготовка на основата (запълване на шлицове, фуги и липсващи участъци) се пристъпва към подходяща предварителна обработка на основата, в зависимост от нейния вид.
При гладки бетонови повърхности да се използва RÖFIX 10 или RÖFIX Betonkontakt .
Силно или неравномерно попиващи основи се третират предварително с неутрализиращ грунд RÖFIX Neutralisationsanstrich, действа като бариера (време на изчакване 12 до 24 часа).
Дилатационните фуги не се измазват. Използват се подходящи профили за фуги, спазвайки инструкциите на производителя.
За фиксирането на профили за мазилки при гипсови мазилки препоръчваме RÖFIX 191 варо-гипсова вътрешна мазилка с ускорител (в никакъв случай циментови разтвори).

Приготвяне:

При ръчна обработка една торба се смесва хомогенно с необходимото количество чиста вода и се разбърква с електрическа бъркалка или със смесител с принудително действие. Времето за ръчно смесване е 2 до 3 минути.



RÖFIX 200

Ултра лека гипсова гладка вътрешна мазилка

Начин на обработка:	При ръчна обработка разбърканият материал се нанася с малашка или мистрия. Продуктът може да се обработва с обичайните машини за фини мазилки или на ръка. За да се получи гладка мазилка преди да втвърди хастарната мазилка се изпердашва с гъба и се заглажда (цикли). Върху нея може да се полага и финашен завършващ слой шпакловка. При машинна обработка се пръска с обичайните машини за фини мазилки. След като се нанесе мазилката се изтегля равнинно с мастер. След като стегне навреме се изпердашва, филцва или се нагрява до готовност за полагане на следващо покритие.
Указания:	Препоръчително е да се използва стоманена маламашка, а не пластмасова, тъй като с нея се постига по-равномерна повърхност. Преди полагане на следващото покритие да се провери дали основата е напълно изсъхнала. Повърхности, върху които ще се полагат керамични плочки не трябва да се заглаждат или пердашат (да се съблюдават националните изисквания).
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Гипсовите мазилки се полагат еднослойно върху суха основа, в противен случай може да се получи разслояване (отлепване). По време на стягане и особено при употреба на отоплителни уреди са необходими добри условия за съхнене и втвърдяване (ударно проветряване). Не се разрешава директно нагряване на мазилката. При изсъхване да се проветрява добре. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. След употреба инструментите се почистват старателно.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. минимум 6 месеца.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.