

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX 150

Suva e brendshme gips- gëlqere



Fushat e përdorimit

Suva e lëmuar, bazë, për mure të brendshme dhe tavane mbi të gjitha bazamentet normale të suvave. Suvaja e poshtme e përshtatshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. Të përshtatshme për pllaka me format të vogël deri në 20x20 cm, sipas ÖNORM B 3346.

Karakteristikat

- Rendiment i lartë
- Përpunim i shkëlqyer
- Përpunim i mirë me makineri

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	10070	10067
EAN	9003304100705	9003304100675
Paketimi		
Sasi për njësi	30 kg/Nj.	1000 kg/Nj.
Njësi për paletë	42 Nj./Pal	
Madhësia e kokrrizave	0-0,8 mm	
Konsumi	rreth. 1,1 kg/m ² /mm	
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.	
Konsumi i ujit	rreth. 2,7 m ² /Nj./cm	
Prodhiimi i litrave	27 L/Nj.	
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 12 L/Nj.	rreth. 400 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1	
Difuzioni i avullit të ujit	rreth. 10	
Forca në shtypje	≥ 2 N/mm ² EN 13279-2	
Forca në përkulje	≥ 0,9 N/mm ²	
Përcjellshmëria termike	0,45 W/mK për P=50% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës) 0,49 W/mK für P=90% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës)	

RÖFIX 150

Suva e brendshme gips- gëlqere

Numri i artikullit	10070	10067
Moduli-E	rreth. 2000 N/mm ²	
Grupi i ngarkesës	përfshirë deri W3 B 3346	
Masa vëllimore e llaçit të freskët	rreth. 1550 kg/m ³	
Trashësia minimale e suvasë	10 mm	
Grup llaçi	B1/50/2 EN 13279-1	
Vlera e pH	12	
Kapaciteti termik	rreth. 1 kJ/kg K	
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	rreth. 1100 kg/m ³	
Temperatura e nënshtresës	5-30 °C	
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.	

Baza e materialit

- Gips i përzgjedhur
- Pa dispersion plastike
- Rërë gëlqerore e thërrmuar me cilësi të lartë
- Lehtësi (mineral)
- Gëlqere e pashuar
- Mineral
- Aditivë për përmirësimin e vetive të përpunimit

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C dhe të ngrihet mbi +30 °C. Gjatë kohës së aplikimit dhe forcimit të materialit, mbrojeni minimumi për 7 ditë nga ngricat.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë, pa pluhura, pa ngrica, absorbues, i niveluar, me aftësi thithëse dhe mbajtëse, i lirë nga myqet dhe substanca ndarëse si yndyrnat etj. Lagështira e mbetur e bazamenteve prej betoni duhet të jetë nën 3,0 % (sipas sistemit matës CM). Testimi i bazamentit duhet të vijoje sipas ÖNORM B3346 ose DIN 18350 ose SIA V242. Këshillat e përpunimit vlejné për muret e ndërtimit të

prodhuara sipas normës dhe me kusht fugat e mbyllura. Fugat e hapura në mur si dhe carjet, duhet të mbyllen paraprakisht me materialin e përshtatshëm. Në rast bazamentesh kritike (si mure shumë poroze, porobeton, pllaka HWL, blloqe betoni, pllaka XPS- R etj.) duhen marrë parasysh rregullat e suvatimit RÖFIX si dhe rregullat e përpunimit të prodhuesit.

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Mbas perfundimit te testimit dhe pergatitjes se bazamentit te suvase (mbyllja e te carave, lidhjeve dhe vendeve te demtuara) ne varesi te bazamentit, nje paratrajtim i pershtatshem, eshte i nevojshem. Në sipërfaqet e lëmuara të betonit duhen përdorur lidhëse RÖFIX 10, RÖFIX 12 ose RÖFIX Betonkontakt. Bazamente me aftësi thithëse të lartë ose të ndryshme kanë nevojë për një paratrajtimin me RÖFIX bojë neutralizuese (koha e prehjes 12 deri 24 orë). Fugat konstruktive nuk lejohet të suvatohen. Në këtë rast duhet të vendosen profile fugash, për të cilat duhen mbajtur parasysh normat e prodhuesit. Për vendosjen e profileve të suvasë tek suvatë me bazë allçi ju rekomandojme përdorimin RÖFIX 191 suva e brendshme e shpejtë më bazë gëlqere allçi (për vendosjen e tyre ne asnje rast nuk duhet përdorur llaç me përmbajtje çimentoje!).

ROFIX 150

Suva e brendshme gips- gëlqere

Përgatitja

Në aplikimin me dorë një thes përziheni sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrini një masë homogjene. Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta.

Këshilla për përpunimin

Suvatë më përmbajtje gipsi duhen shtruar kryesisht me një shtresë unike dhe të aplikohen në sipërfaqe të thata, përndryshe mund të ketë shkëputje. Gjatë tharjes duhet të përdorni mjete për ngrohjen- që të krijohen kushte më të mira për tharjen dhe fortësimin (psh. me ventilues). Ngrohja e drejtpërdrejtë e suvasë nuk është e lejuar. Gjatë kohës së tharjes sigurohuni që të ketë qarkullim të mire të ajrit. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit.

Përpunimi

Në rast përpunimi me dorë, materialin e përzierë shtojeni me mistiri apo vegël tjetër të përshtatshme. Produkti mund të aplikohet me pompën e përshtatshme të suvasë ose me dorë. Lëmojeni dhe gdhëndeni suvanë mbushëse para ngurtësimit si tek suvaja e lëmuar. Pas lidhjes së plotë dhe tharjes së suvasë mbushëse hapeni dhe lëmojeni me shpatull suvanë e lëmuar. Në aplikimin me makineri sprucojeni me pompën e suvasë. Mbas shtrimit, tendoseni me mastar njëtrajtësisht. Mbas ngurtësimit, kruajeni, punojeni ose ashpërsoheni me Rabbot duke e përgatitur për shtesën e mëpasshme. Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike Përpara se të aplikoni shtresën shikoni nëse bazamenti është tharë plotësisht Sipërfaqet e rrjedhshme nuk kanë nevojë të jenë të lëmuara (vëreni Normën ÖNORM B 2207).

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit 6 muaj.

Certifikatë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.