

TEHNIČKI LIST

ROFIX AJ 360

Akrilno brtvilo - silikon

Područja primjene

Za brtvljenje manje opterećenih spojeva. Zapitivanje spojeva prilikom postavljanja prozora i vrata, kao i spojeva između gipsanih ploča i betonskih elemenata.




Svojstva

- Jednostavna primjena
- Ne klizi u vertikalnim spojevima
- Dobro prianjanje na poroznim materijalima
- Moguće je nanositi masu na vlažne površine
- Potpuno osušena masa otporna je na vodu
- Nakon sušenja može se obojati
- Otporan na različite vremenske uvjete
- Ne sadržava otapala (VOC free)
- Svježja masa jednostavno se čisti vodom

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000569268
EAN	9003304321360
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	280 ml/jed.
Jedinica po paleti	20 Jed/kut.
Boja	bijela
Toplinska otpornost	-20 °C 75 °C

Sastav

- Akrilna disperzija

ROEFIX AJ 360

Akrilno brtvilo - silikon

Podloga

Podloga mora biti očišćena od dijelova koji smanjuju prionjivost. Kao podloge su prikladni: drvo, umjetni i prirodni kamen, zid od cigle, žbuka, beton i gips karton.

Priprema podloge

Sve površine za prijanjanje moraju biti čiste, bez masnoće i prašine. Korozija i labavi premazi smanjuju prijanjanje i trebaju se ukloniti. Čiste metalne površine treba tretirati odgovarajućom zaštitom od korozije.

Upute za ugradnju

Za vrijeme sušenja štiti od kiše i izloženosti mraza. Preporučuje se testiranje prijanjanja brtvila na plastici, obojenom drvu, te na grubim ili površinski obrađenim metalima prije upotrebe. Nakon potpunog stvrdnjavanja, brtvilo je kompatibilno s uobičajenim bojama za drvo i fasade.

Ugradnja

Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kožice, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga. Samoljepljivu traku ukloniti prije nego se materijal počne stvrdnjavati tj. stvarati kožicu. Stvaranje kožice počinje nakon cca 7 minuta.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.