



GreoPrime Voranstrich Mineral

Für alle mineralischen Deckputze

Anwendungsbereiche: Diffusionsoffener, lösemittelfreier Voranstrich für alle mineralischen Deckputze.

- Eigenschaften:**
- Sehr gute Verarbeitung
 - Hohe Haftvermittlung
 - Wasserdampfdurchlässig
 - Kann in Pastelltönen getönt werden
 - Egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
 - Lösemittelfrei
 - Naturweiss

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000578276
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Verbrauchshinweis	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Farbe	Naturweiss
Dichte	ca. 1,7 kg/l
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
Festkörpergehalt	ca. 77 %

- Zusammensetzung:**
- Kaliwasserglas
 - Organisch vergütet
 - Mineralische Zuschlagstoffe

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Grundierung: Bei stark saugenden Untergründen mit GreoPrime Silikat Tiefgrund vorbehandeln.

Verarbeitung: Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Bei neu erstellten Grundputzen muss eine Abbindezeit von mindestens 2 Wochen eingehalten werden. Gut deckend verarbeiten. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Kann mit maximal 10 % sauberem Wasser verdünnt werden.

Verarbeitungsbedingungen: Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund). Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.


Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.

Entsorgung: Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.



GreoPrime Voranstrich Mineral

Für alle mineralischen Deckputze

Besonderes:	Wasserglas ist ätzend. Glas und Metallteile gut abdecken. Haut und Augen schützen. Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.
Schutzmassnahmen:	Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
Weitere Hinweise:	
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.
