




Fixit 583 Trass

Mortier pour pavés, bordures et pierre naturelle avec trass 0-3 mm

Utilisation: Fixit 583 Trass est un mortier ciment souple avec trass pour la pose, le jointoiment et pour couler les joints des pierres naturelles et pavages.

- Propriétés:**
- Haute résistance au sel de dégel (BE II FT)
 - Facile à mettre en œuvre
 - Pompable
 - Polyvalent
 - Faible tendance aux efflorescences de calcaire
 - Très fluide
 - Bonne adhérence
 - Fluide
 - Teinte grise

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	2000635073	2000958388
Type d'emballage		
Unités par emballage	36 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm	
Adjonction d'eau	3,0 - 4,2 l/sac selon le type d'utilisation	
Rendement	env. 16 l/sac	env. 650 l/t
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min	
Épaisseur de couche	10 - 200 mm	
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 35 N/mm ²	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	> 1,5 N/mm ²	
Module d'élasticité	20,5 GPa	
Comportement au gel et sel de dégel	selon SIA 262-1 C : élevée // BE II FT (WFT-L 102 %)	

- Composition:**
- Liant : ciment (HS-CH-ciment)
 - Agrégats : sables, granulométrie 0 - 3 mm
 - Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air, Trass

Généralités: Observer les règles générales de la construction, la norme SN 640 480 «Pavages en pierre naturelle», la recommandation SIA V178 «Maçonnerie de pierre» et les données de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Gâcher Fixit 583 Trass à l'eau propre, de préférence dans le malaxeur à mélange continu. Régler la consistance pour qu'elle soit suffisamment liquide après le gâchage, car le mortier durcit un peu durant les premières minutes. Régler la consistance en fonction de l'utilisation prévue (pose ou coulage). La consistance du mortier étant réglée, ne plus rajouter d'eau.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).

Prescriptions de sécurité: Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.



Fixit 583 Trass

Mortier pour pavés, bordures et pierre naturelle avec trass 0-3 mm

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
L'utilisation d'un malaxeur à mélange forcé ou à tambour peut entraîner une occlusion excessive des pores d'air et par conséquent une perte de résistance.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.