

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT Mosaikputz BASIC

Mozaiková pryskyřičná omítka



Oblast použití

Dekorativní barevná omítka na bázi umělé probarvené pryskyřice a mramorového plniva, připravená k okamžitému použití. Na všechny pevné, čisté a nosné podklady jako jsou vápenocementové a cementové omítky, beton, azbestocement a dřevotřískové desky.

Vlastnosti

- Dekorativní
- Různé velikosti zrn
- Jednoduché zpracování
- Vynikající přilnavost
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- Stříkatelný
- Pro ETICS i tradiční fasády

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000142286
Balení	
Množství na balení	20 kg/Bal.
Balení na paletě	24 Množ./Pal.
Zrnitost	0-1,8 mm
Výběr barev	Přírodní
Kód barvy	MB 100
Barevný odstín	barevný
Hodnota pH	8,5
Speciální tepelná kapacita	ca. 1 J/kg K
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	ca. 1600 kg/m ³

HASIT Mosaikputz BASIC

Mozaiková pryskyřičná omítka

Materiálové složení

- Disperzní pojivo
- Barevný křemičitý písek

Podklad

Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot, jako jsou prach, saze, řasy, výkvěty, atd.

Vápenné omítky: Nepoužívat na tyto podklady

Vápenocementové/cementové jádrové omítky: Vhodná

Lehčené omítky: Na vyrovnávací hmoty (Renostar)

Tepelně izolační omítky: Nepoužívat na tyto podklady

Beton: na rovné podklady

Kontaktní zateplovací systémy, tepelně izolační omítky, elastické podklady: Vhodná

Nenatřené staré minerální omítky: Na vyrovnávací vrstvu HASIT 250 RENOPLUS®

Staré omítky s minerálním nátěrem: Na vyrovnávací vrstvu HASIT 250 RENOPLUS®

Organické staré omítky: Na vyrovnávací vrstvu HASIT 250 RENOPLUS®

Suché sádrové omítky: Vhodná

Sádrokartonová deska

Sádrovláknité desky (Např. Farmacell)

Příprava podkladu

Podklad je třeba min. 24 hodin před nanášením omítky napenetrovat přípravkem Putzgrund UNI nebo Putzgrund Premium.

Příprava materiálů

Připraveno k okamžitému použití

Informace o zpracování

V závislosti na vlhkosti a teplotě je doba tuhnutí přibližně 3 dny. Doba schnutí trvá asi 3 týdny. Nově natažené povrchy musí být chráněny před jakýmkoli vystavením vlhkosti, dokud zcela nevyschnou. Vysoká vzdušná vlhkost a vlhkost v podkladu mohou způsobit zmléčnění použité pryskyřice (vytvoření bílých fleků). Tyto fleky v delším průběhu schnutí

budou ustupovat.

Zpracování

Materiál se nanáší nerezovým hladítkem rovnoměrně zdola nahoru přibližně v 1/2 násobku velikosti zrna. Natažený povrch se srovnává rovnými tahy (nezpracovává se točením).

Aby se zabránilo barevným odchylkám je nutné celou pohledovou plochu zpracovávat jednotným postupem a nářadím.

Bezpečnostní pokyny

Vápenné omítky

Skladování

Skladujte v neporušených obalech v uzavřených prostorách, v chladu, ale bez mrazu. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Skladujte minimálně 12 měsíců.

Značka



Všeobecné informace

Technické parametry se vztahují k základním produktům. Odchylky od technických vlastností jsou možné v důsledku tónování a barvení. Uvedené charakteristické hodnoty jsou průměrné hodnoty. Při aplikaci na podklady, které zde nejsou popsány, je nutné se s námi poradit. Barevné odstíny se mohou při doobjednávání nebo ve vztahu ke vzorníku mírně lišit.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.