



Fixit 285


CalceClima® Fino

Impiego: Fixit 285 è un intonaco di finitura biologico, ecologico per l'interno per l'applicazione su intonaci di fondo a base di calce, adeguatamente irruviditi, per interni ed esterni protetti. I supporti devono essere puliti, asciutti e portanti e devono essere inumiditi prima dell'applicazione.

- Caratteristiche:**
- Applicabile come intonaco di livellamento e di finitura
 - Senza cemento e quindi adatto a chi soffre di allergie
 - Ineccepibile in materia di edilizia residenziale biologicamente sana
 - Certificato A+ (VOC e formaldeide)

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011285
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 0,8 mm
Aggiunta d'acqua	8,5 l/sacco
Consumo	1,75 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	1 - 4 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'100 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 1,5 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1 N/mm ²
Conduttività termica λ	ca. 0,7 W/mK
Permeabilità al vapore μ	8-12

- Composizione:**
- Leganti: calce idraulica naturale, calce idratata bianca
 - Aggregati: sabbia di calcare frantumata, granulometria 0-0,8 mm
 - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, addensanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPIG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 285 con acqua pulita, applicare con una spatola in 2 strati con un massimo di 2 strati di grana ciascuno. Il primo strato serve come strato di livellamento, il secondo strato viene applicato come strato strutturale e viene applicato fresco su fresco.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, protezione contro la pioggia battente, ecc.).
La presenza di un'elevata umidità nei locali impedisce l'indurimento.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 285

CalceClima® Fino

Certificati:

Osservazioni particolari: Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.
Proteggere dal gelo per almeno 3 giorni durante l'applicazione e l'indurimento del materiale.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.