



Fixit 253

Lissage à la chaux grasse

Utilisation: Fixit 253 est une masse de spatulage minérale, blanc naturel, prête à l'emploi, qui s'applique comme lissage sur des supports d'enduits au plâtre ou de plaques de plâtre cartonnées dans le domaine intérieur sec.
Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Lissage à la chaux pour les zones sèches à l'intérieur
- Peut être appliqué à la main ou avec l'Airless
- Pour tous les supports enduits
- Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000953583
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Consommation	env. 1,6 kg/m ² /mm
Épaisseur de couche	1 - 3 mm
Diffusion de la vapeur d'eau μ	env. 20

Composition:

- Liant : chaux grasse
- Agrégats : farine de marbre
- Additifs: additifs, agents d'adhérence

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 253 est prêt à l'emploi et s'applique à la main ou avec un appareil airless. Appliquer une légère couche et attendre jusqu'à ce que le support ne glisse plus. Lisser ensuite jusqu'à une épaisseur de zéro.

Traitement ultérieur: Protéger d'un séchage trop rapide et de l'humidité!

Stockage: Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).
Période de conservation: min. 24 mois.

Certificats:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).
Les plafonds existants doivent être soumis à un test d'adhérence spécial avant d'être enduits (voir la brochure « Assainir et recrépir des anciens bâtiments »).

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.