

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit Lissage à la chaux grasse

Enduit fin



Domaines d'application

Le lissage à la chaux grasse est une masse de spatulage minérale, blanc naturel, prête à l'emploi, qui s'applique comme lissage sur des supports d'enduits au plâtre ou de plaques de plâtre cartonées dans le domaine intérieur sec. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés

- Lissage à la chaux pour les zones sèches à l'intérieur
- Peut être appliqué à la main ou avec l'Airless
- Pour tous les supports enduits
- Certifié eco
- Certifié EC1 plus (GEV Emicode)

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000953583
Emballage	
Quantité par unité	25 kg/unité
Unité par palette	24 unité/pal
Consommation	env. 1,6 kg/m ² /mm
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	env. 20
Épaisseur de couche	1-3 mm

Base du matériau

- Additifs
- Agent d'adhérence
- Farine de marbre

Fixit Lissage à la chaux grasse

Enduit fin

■ Chaux grasse

Mise en œuvre

Le lissage à la chaux grasse est prêt à l'emploi et s'applique à la main ou avec un appareil airless. Appliquer une légère couche et attendre jusqu'à ce que le support ne glisse plus. Lisser ensuite jusqu'à une épaisseur de zéro.

Traitement ultérieur

Protéger d'un séchage trop rapide et de l'humidité!

Stockage

Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).
Période de conservation: min. 24 mois.

Certificats



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et

excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent. Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support). Les plafonds existants doivent être soumis à un test d'adhérence spécial avant d'être enduits (voir la brochure « Assainir et recrépir des anciens bâtiments »).