

Creteo®Phalt CC 905

Fugenverfüllmörtel für Halbstarre Deckschichten

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Ist ein hochfließfähiger schwindkompensierter Mörtel und kann zum Verfüllen von Arbeits-Randfugen oder Rissen in Halbstarren Deckschichten verwendet werden. Bei Rissverfüllung sind die Risse aufzuschneiden und zu verfüllen. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

- Eigenschaften:**
- Frost- und tausalzbeständig
 - Hohe Druckfestigkeit
 - Hohe Abriebfestigkeit
 - Schwindkompensiert
 - Hohe chemische Beständigkeit

Verarbeitung:



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000565848
NAV-Art. Nr.:	148361
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 0,09 mm
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,5 l/EH
Frischmörtelrohddichte (EN 1015-6)	> 2.000 kg/m ³
Schüttdichte (B3345)	ca. 1,05 kg/l
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 60 MPa
Expositionsklassen	XF4
Verpackungshinweise	In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.
Brandverhalten	A1
Erstarrungsbeginn	ca. 15 min

- Materialbasis:**
- Zemente
 - Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
 - Microsilika
 - Fließmittel

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Zubereitung: Produkt mit der vorgegebenen Menge sauberen Wasser mittels geeigneten Rührwerk mischen bis eine homogene, knollenfreie Masse entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 2 Minuten das Produkt nochmals kurz aufrühren.

Verarbeitung: Die zu verfüllenden Fugen/Risse sind zu reinigen und mit Wasser vorzuweichen. Risse sind aufzuschneiden und müssen eine Mindestfugenbreite von 3 mm haben. Die Mindestschnitttiefe beträgt 2/3 der Einbaustärke des halbstarren Belages. Die Fugen dürfen nicht mit Wasser gefüllt sein. Nach Ansteifen des Mörtels ist die Oberfläche von überschüssigen Material zu reinigen. Die Fugen sind mit dem Mörtel zu vergießen und müssen nicht verpresst werden.

Creteo®Phalt CC 905

Fugenverfüllmörtel für Halbstarre Deckschichten

Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Lagerung:	Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.