

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX 993

Hydraulkalk Fugenmörtel



Anwendungsbereiche

Zur händischen und maschinellen Fugensanierung von altem Natur- oder Spaltstein-Mauerwerk. Auch für die Fugenfüllung bei neuem Mauerwerk geeignet.

Eigenschaften

- Gute maschinelle Verarbeitung
- Gute Steinhafung
- Verkrallung des Putzes durch Gewebe
- Sulfatbeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000583198
EAN	9003304485703
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Körnung	0-4 mm
Farbe	Beige
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Ergiebigkeit	ca. 18 L/EH
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,5 L/EH
Druckfestigkeit	ca. 4 N/mm ² (28 d)
Trockenrohdichte	ca. 1600 kg/m ³
Untergrund Temperatur	5-25 °C
Verpackungshinweise	In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.

RÖFIX 993

Hydraulkalk Fugenmörtel

Materialbasis

- Frei von organischen Anteilen
- Grubensand, rein gewaschen und selektioniert
- Hydraulischer Kalk
- Trass
- Zementanteil < 5 %
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während 7 Tagen, vor Frosteinwirkung schützen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.