

TECHNICKÝ LIST

DOSKA WOOD DECOR

Dekoratívna fasádna doska



Oblasť použitia

Dekoratívny panel s prírodným vzorom dreva v bielej farbe. Ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov, fasád alebo interiérov. Obsahuje výstužnú sieťku. Po natretí lazúrou LAZURA 1003 je možné získať rôzne farebné varianty.

Vlastnosti

- Vysoká flexibilita
- Imitácia prírodného dreva
- Jednoduchá aplikácia
- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000951267
EAN	5907662655201
Balenie	
Množstvo v balení	24 kusov/kart.
Množstvo na paleta	10 kusov/paleta
Farba	biela
Spotreba	3,87 ks./m ²
Dĺžka	2000 mm
Šírka	128 mm
Hrúbka	2 mm

DOSKA WOOD DECOR

Dekoratívna fasádna doska

Materiálové zloženie

- Plnivá
- Sklotextilná mriežka
- Polyméry

Podmienky spracovania

Lepenie a natieranie realizovať pri teplotách od 5 °C do 25 °C, tieto teploty platia pre vzduch, podklad a výrobok.

Podklad

Biologické znečistenie (plesne, riasy) odstrániť prípravkom SEPTOBUD 10008. Všetky staré a poškodené povrchy odstrániť. Slabé podklady upraviť prípravkom GRUND SG 302.

Armovacia vrstva v kontaktných tepelnoizolačných systémoch: Bez doplnkovej penetrácie

Betón: Upraviť prípravkom TREND GRUND U 340

Vápenno-cementové omietky: upraviť prípravkom GRUND-W 301

Staré omietky: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Spracovanie

V prípade kontaktného zateplovacieho systému sa doska upevňuje priamo na polystyrén alebo na dobre vyzretú armováciu vrstvu (aspoň po 3 dňoch) alebo na iný stabilný podklad. Dosku prilepte hotovým lepidlom Dispersionskleber 111. Po minimálne 48 hodinách od nalepenia je potrebné dosku natrieť fasádnou farbou (napr. Acryl FARBE 001). 24 hodín po natretí dôkladne natrite štetcom v smere vlákna akrylátovou lazúrou LAZURA 1003 vo farbe podľa vášho výberu. Pre rustikálny efekt ihneď po aplikácii utrite suchou, čistou špongiou. V závislosti od požadovaného efektu je možné glazúru aplikovať dvakrát. Pri spracovaní rohov použite disperzné lepidlo Dispersionskleber 111 na dokončenie okraja dosky.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše súčasné poznatky a praktické skúsenosti. Informácie boli zostavené starostlivo a svedomito, avšak samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Technické údaje sa vzťahujú na základné výrobky. V dôsledku tónovania a farbenia sú možné odchýlky od technických vlastností. Uvedené charakteristické hodnoty sú priemerné hodnoty. O úprave podkladov, ktoré tu nie sú opísané, je potrebné sa s nami poradiť. Farebné odtiene sa môžu mierne líšiť pri doobjednávaní alebo vo vzťahu k vzorkovníku, v prípade potreby je potrebné vytvoriť na stavbe vzorkovú plochu. Informácie ohľadom času státia a čakacích dôb počas spracovania sa vzťahujú na laboratórne podmienky (+20 °C/65 % relatívna vlhkosť vzduchu) a môžu sa meniť v závislosti od situácie na stavbe. Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.