

SCHEMA TECNICA

Fixit 493

Stabilizzatore per supporti minerali



Campi di applicazione

Fixit 493 è utilizzato per il consolidamento di superfici di intonaci sabbiosi e porosi a base calce o calce e cemento. Gli intonaci di fondo consolidati con Fixit 493 possono essere rivestiti con intonaci minerali. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante. Eliminare le efflorescenze e le parti con poca adesione. In caso di presenza di umidità e di sali si rende necessaria un'analisi approfondita della situazione.

Caratteristiche

- Minerale
- Per sottofondi a base di calce e cemento
- Elevata profondità di penetrazione

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011493
INFO	Diluizione: 1:1 a 1:3 con acqua pulita
Imballaggio	
Quantità per unità	10 kg/cf.
Unità per bancale	60 unit/Pal.

Materiale di base

- Silicato di potassio
- Additivi organici inferiori al 5%

Fixit 493

Stabilizzatore per supporti minerali

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto).

Lavorazione

Fixit 493 viene diluito con acqua pulita e applicato a pennello, rullo o a spruzzo fino a saturazione del supporto. Il processo deve essere ripetuto in base all'assorbimento del supporto. In base al sistema di applicazione utilizzato, Fixit 493 deve essere diluito con acqua in rapporto fino a 1:3 per consolidare l'intonaco isolante in aerogel Fixit 222, diluire a un massimo di 1:1.

Avvertenze

Darf auf gipshaltige Putze nicht angewendet werden. Die mit Fixit 493 verfestigten Grundputze sind mit Vorteil nass in nass mit dem mineralischen Deckputz zu beschichten. Alle an die zu behandelnde Putzfläche angrenzenden Bauteile sind gut zu schützen. Allfällige Verschmutzungen von Fixit 493 müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Augen und Hautflächen sind zu schützen.

Stoccaggio

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificazioni



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.