



LIJMGIPS 680

Gipsen lijm mortel

Parameters: Lijm bestemd voor de bevestiging aan het oppervlak van gipsplaten, en het verlijmen van andere gipsen elementen

Propertes:

- Hoge hechtingsgraad
- Grote mechanische bestendigheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Optimale bindingstijd
- Universeel
- Ecologisch

Gebruikswijze:



Technische gegevens	
Art.nr.	25104
Hoeveelheid in de verpakking	20 kg
Unit per pallet	54 stuk/pallet
Kleur	wit
Grain size	0 - 0,5 mm
Verbruik	5 kg/m ²
Verwerkingstijd	ca. 45 min
Druksterkte	≥ 6 MPa
Laagdikte	5 - 15 mm
Hoeveelheid watervraag	ca. 10,5 Liter/Sack

Het product voldoet aan: • EN 14496

Samenstelling:

- Bouwgips
- Minerale vullers
- Veredelende toevoegingen

Vorbereiding van de ondergrond: De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Metalen onderdelen die in contact kunnen komen met de lijm, beschermen tegen corrosie.

Soorten ondergrond:

- Bakstenen en keramische holle blokken:** Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
- Beton, gewapend beton:** Gronden met GRUNTOLIT-301 of EXPERT 6. Bij gladde oppervlakken GRUNTOBET 310.
- Elementen van cellenbeton:** Tweemaal gronden met GRUNTOLIT-W 301
- Silicaatblokken:** Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
- Oude cement-kalkpleisterlagen:** Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
- Oude gipspleister:** Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
- Verflagen:** Schuren, reinigen en gronden met GRUNTOLIT-W 301

Vorbereiding van het product: Giet het droge mengsel langzaam in een container die een geschikte hoeveelheid koud water bevat, terwijl met de hand of mechanisch wordt geroerd met behulp van een langzaam draaiende mixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. 5 Minuten weg zetten om te rijpen en dan weer goed mengen. Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik. Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.



LIJMGIPS 680

Gipsen lijm mortel

Gebruikswijze:	Gipsplaten bevestigen door het puntsgewijs aanbrengen van klodders lijm met een tussenruimte van ong. 40 cm verticaal en horizontaal en ong. 25 cm bij een veel latere belasting van de platen (bijv. keramiek). De bevestiging en vereffening van de plaat moet worden gedaan na 10 minuten vanaf het aanbrengen en tot 45 minuten vanaf het mengen van de lijm met water
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Met het verlijmen starten na een periode van bezinking, krimp en drogen van wanden en betonnen elementen. De ondergrond moet duurzaam, stijf, niet vervormbaar zijn.
Opmerkingen voor de uitvoering:	Lijm niet mengen met water in een grotere hoeveelheid dan gebruikt kan worden binnen 45 minuten
Opslag:	Tot 6 maanden na de productiedatum, op een droge plaats in onbeschadigde fabrieksverpakking.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.