



Fixit 507 Pump

Beton secco C30/37 0-8 mm

Impiego: Fixit 507 Pump, beton secco è adatto ai lavori di betonaggio, all'esecuzione di fondazioni, solette, muri in beton, zoccoli, pozzi, scale e lavori esterni.
La cassetta deve essere sufficientemente solida in quanto la pressione del beton sui casseri è superiore ai tradizionali lavori di betonaggio.

Caratteristiche:

- Pompa miscelatrice
- Rendimento elevato
- Alta fluidità e capacità di pompaggio
- Miscela omogenea
- Polivalente
- Rapidità di esecuzione
- Pompabile fino a 120 m con impianto SMP

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181022507P
Stabilimento	Untervaz
Imballaggio	
Quantità per unità	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 8 mm
aggiunta d'acqua	ca. 125 l/t
Resa	ca. 530 l/t
Tempo di lavorazione	ca. 60 min
Nota relativa al tempo di lavorazione	A una temperatura di applicazione ca. +20 °C
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 2'200 kg/m ³
Classe di resistenza alla compressione	C30/37
Classi di esposizione	XC3
Classi di consistenza	F5
Contenuto di cloruro	Cl 0,10
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato

Composizione:

- Leganti: cemento
- inerti: arenaria calcarea di granulometria 0 – 8 mm
- additivi: fluidificante

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Lavorazione: Per mezzo di una pompa di miscelazione SMP, Fixit 507 Pump viene direttamente pompato nelle parti costruttive. Dopo la messa in opera della malta, adottare adeguate misure per compattare accuratamente la malta. In seguito eseguire la finitura richiesta (tirare alla staggia, talocciare, lasciare).

Trattamento ulteriore: La superficie di calcestruzzo fresco va immediatamente protetta dal pericolo di un'asciugatura troppo rapida per effetto del sole e/o del vento nonché dall'eventuale azione del gelo. In caso di temperature attorno allo zero vanno osservate le misure di sicurezza invernale previste dalla norma SN EN 206-1.

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.



Fixit 507 Pump

Beton secco C30/37 0-8 mm

Stoccaggio:	Può essere conservato all' asciutto per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.