



## HASIT TREND SISI®

SISI® probarvená fasádní omítka

<b>Oblast použití:</b>	Paropropustná silikát-silikonová, strukturální, průmyslově vyráběná omítka v ihned použitelném stavu. Pro nanášení tenké vrstvy omítky ve vnějších a vnitřních prostředí. Taktéž součástí zateplovacích systémů HASIT. Po zaschnutí vytvoří hydrofobní, pružný a vysoce odolný povrch. Omítka se zrnitostí 2 mm je také vhodná pro vysoké mechanické zatížení.
------------------------	--

<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodě odolný</li> <li>• Mrazuvzdorný</li> <li>• Hydrofobní.</li> <li>• Paropropustný.</li> <li>• Odolný proti biologickému znečištění.</li> <li>• Krystalická vazba k podkladu.</li> <li>• Flexibilní</li> <li>• Odolný vůči nečistotám.</li> <li>• Odolný vůči tepelnému namáhání.</li> <li>• Evropské technické schválení 06/0037, 04/0078</li> </ul>
--------------------	---

<b>Zpracování:</b>	

<b>Technická data</b>		
<b>Číslo výrobku</b>	147925	146217
Způsob balení		
Množství na balení	25 kg/Bal.	
Balení na paletě	33 Množ./Pal.	
Barva	Bílá	
Struktura omítky	Kornstruktur	
Zrnitost	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm
Spotřeba	2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,5 kg/m <sup>2</sup>
Doba zpracování	ca. 20 min	
Koefficient propustnosti vodních par $\mu$	V1 - Vysoká	
Reakce na oheň	A2 - s2, d0	

<b>Materiálové složení:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Křemičitan draselný (vodní sklo).</li> <li>• Silikonová emulzní pryskyřice.</li> <li>• Pigmenty, titanová běloba.</li> <li>• Minerální plnivo.</li> <li>• Přísady pro zlepšení přídržnosti a zpracovatelnosti.</li> </ul>
-----------------------------	--



## HASIT TREND SISI®

SISI® probarvená fasádní omítka

<b>Podklad:</b>	<p>Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot, jako jsou prach, saze, řasy, výkvěty, atd. U nově nanesených podkladních omítek (např. vápeno/cementové atd.) je nutné, na základě technologického postupu, dodržet dobu tuhnutí a schnutí minimálně 2 až 3 týdny. Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN EN 13914-1(2). Podkladní stérky ETICS s cementovou vazbou musí být neneseny v předepsané tloušťce vrstvy podle platných pokynů a musí být vyschlé (minimálně 5 dní - za vlhkého a chladného počasí déle). Vápeno/cementové omítky mohou být upraveny HASIT Putzgrund po vytvrzení a schnutí (1 den/ mm tloušťky omítky). Byly-li podkladní omítky aplikovány na nedostatečně suchý podklad nebo pokud došlo v době zrání/schnutí k provlhčení omítky, musí být doba schnutí zvýšena na 2–3 dny/ mm tloušťky omítky. Nízké teploty mohou také prodloužit dobu schnutí. Je obecně doporučována ochrana fasády pomocí ochranných sítí. Zadaná doba vytvrzení/schnutí musí být dodržována. Nedodržení může vést k popraskání, odlišnému zbarvení nebo výkvětům na povrchu omítky. Pastovité fasádní omítky tvrdnou/schnou čistě fyzikálně odpařováním. Podklad nesmí představovat žádné vlhkostní zatížení neboť vlhký podklad potlačuje tvrdnutí/schnutí dokončovací pastovité omítky. Neopomenout v deštivém počasí prodloužit dobu tvrdnutí/schnutí omítek.</p>
<b>Příprava podkladu:</b>	<p><b>Vápenné omítky:</b> Nepoužívat na tyto podklady</p> <p><b>Vápenocementové/cementové jádrové omítky:</b> Na vytvoření armovací vrstvy použít HASIT 855 a u tmavých odstínů (HBW pod 30 %) HASIT DIEPLAST 860. Po vyschnutí opatřit penetračním nátěrem HASIT Putzgrund (Doporučujeme: HASIT Putzgrund PREMIUM).</p> <p><b>Lehčené omítky:</b> Na vytvoření armovací vrstvy použít HASIT 855 a u tmavých odstínů (HBW pod 30 %) HASIT DIEPLAST 860. Po vyschnutí opatřit penetračním nátěrem HASIT Putzgrund (Doporučujeme: HASIT Putzgrund PREMIUM).</p> <p><b>Tepelně izolační omítky:</b> Na vytvoření armovací vrstvy použít HASIT 855 a u tmavých odstínů (HBW pod 30 %) HASIT DIEPLAST 860. Po vyschnutí opatřit penetračním nátěrem HASIT Putzgrund (Doporučujeme: HASIT Putzgrund PREMIUM).</p> <p><b>Beton:</b> Plochu upravit HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel. Po vyschnutí upravit penetračním přípravkem HASIT PUTZGRUND PREMIUM.</p> <p><b>Kontaktní zateplovací systémy, tepelně izolační omítky, elastické podklady:</b> Upravit odpovídající armovací vrstvou a po vyschnutí upravit penetračním přípravkem HASIT Putzgrund (Doporučujeme: HASIT Putzgrund PREMIUM).</p> <p><b>Nenatřené staré minerální omítky:</b> Jako penetraci použít přípravek Putzgrund UNI a na vyrovnávající stérku Haft und Armierungsmörtel 605 je nutný penetrační nátěr Putzgrund PREMIUM.</p> <p><b>Staré omítky s minerálním nátěrem:</b> Jako penetraci použít přípravek Putzgrund UNI a na vyrovnávající stérku Haft und Armierungsmörtel 605 je nutný penetrační nátěr Putzgrund PREMIUM.</p> <p><b>Organické staré omítky:</b> Jako penetraci použít přípravek Putzgrund UNI a na vyrovnávající stérku Haft und Armierungsmörtel 605 je nutný penetrační nátěr Putzgrund PREMIUM.</p> <p><b>Suché sádrové omítky:</b> Nepoužívat na tyto podklady</p> <p><b>Sádrokartonová deska:</b> Úprava podkladu – přípravkem PUTZGRUND UNI ve spojích desek nutno natřít 2x.</p> <p><b>Sádrovláknité desky (Např. Farmacell):</b> Úprava podkladu – přípravkem PUTZGRUND UNI ve spojích desek nutno natřít 2x.</p>
<b>Příprava podkladu:</b>	Případné nerovnosti je nutné vyrovnat vhodnými materiály pro daný podklad.
<b>Příprava materiálu:</b>	<p>Produkt je připraven k okamžitému použití. Nesmíchávat s vodou ani jinými materiály. Před aplikací je nutné obsah důkladně promíchat.</p> <p>Před aplikací zkонтrolujte barevný odstín, zda odpovídá vaší objednávce.</p> <p><b>Výrobky, které jsou označeny nálepou s nápisem:</b> Báze B nebo báze C nebo báze D jsou meziprodukty určené k dalšímu probarvení, aby se dosáhlo odpovídající intenzity barvy, dobré krylosti a zabránilo se rozdílům v odstínech. Použití téhoto bází bez probarvení není povoleno.</p>



## HASIT TREND SISI®

SISI® probarvená fasádní omítka

<b>Zpracování:</b>	<p>Nanášení: čistým nerezovým hladítkem na podklad nanést rovnoměrnou hladkou vrstvu na sílu zrna.</p> <p>Jednotlivé pohledové plochy nanášíme bez přerušení „čerstvé do čerstvého“, čímž se vyhneme stopám po lešení a odlišné struktuře.</p> <p>Nanášení jako špritzputz: nanáset a strukturovat vhodným stříkacím zařízením.</p> <p>Strukturální omítky natahujeme na sílu zrna ocelovým hladítkem. Požadovanou strukturu vytvoříme plastovým hladítkem. Jemný šlem při strukturování nevracet do připraveného materiálu.</p> <p>Je důležité provádět strukturování v ten správný čas.</p> <p>Velmi důležité je pravidelné čištění strukturovacího nářadí od jemného šlemu.</p> <p>Zdrsňovací hladítko</p> <p>Povrch struktury se zpracovává dle použitého typu omítky(plastovým hladítkem, válečkem, stříkáním, houbou apod).</p> <p>Přilehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potísnění, popřípadě ihned za mokra očistit.</p> <p>S ocelovým hladítkem je dosaženo lepšího nanesení než plastovým hladítkem.</p> <p>Aby se zabránilo barevným odchylkám je nutné celou pohledovou plochu zpracovávat jednotným postupem a nářadím.</p> <p>Veškeré materiály nutno zpracovávat dle technických listů a technologických postupů apod.</p>
<b>Informace o zpracování:</b>	<p>Nutno použít schválené komponenty pro daný zateplovací systém.</p> <p>Na jednu plochu je nutné použít materiál z jedné výrobní šárže.</p> <p>Celou pohledovou plochu je nutné provádět kontuniálně, metodou „mokré do mokrého“, aby se předešlo viditelným napojováním.</p> <p>Pod probarvené omítky doporučujeme použít probarvený penetrační přípravek, obzvláště pod rýhované struktury.</p> <p>Padající mlha, mrholení spolu s nedostatečně vyschlým podkladem mohou způsobit fleky nebo změnu barvy. Na malé fasádní plochy mohou být použity intenzivní barvy s odrazivostí &lt;25%. Jejich aplikace na celé fasádní plochy vede ke zrychlenému stárnutí barevného odstínu v důsledku intenzivního zahřívání a vysokého tepelného namáhání.</p> <p>Pracovní nářadí po ukončení prací umyjte vodou.</p>
<b>Povrchy/odstíny:</b>	<p><b>Odolnost barvy:</b> Přes zvětrávání fasády, zejména vystavené vlhkosti a UV záření lze na povrchu pozorovat změny v jejich zbarvení. Je třeba poznamenat, že všechny vnější vrstvy jsou podrobeny procesu přirozeného stárnutí. V závislosti na materiálu, objektu a umístění jsou tyto změny odlišné. K zachování počátečního stavu odstínu přispívá obnovování nátěrového systému, obzvláště u intenzivních a tmavých odstínů. Tímto lze i výrazně zlepšit stabilitu barev.</p> <p><b>Vymývání emulgátorů:</b> emulgátory, jsou ve vodě rozpustné pomocné látky pro výrobu a stabilizaci nátěrů. Mohou být při schnutí za nevhodných podmínek (například vysoká vlhkost, předčasná kondenzace plochy, závlahy) předčasně vyplavovány a způsobovat viditelné stopy. V závislosti na intenzitě barevného tónu se mohou objevit silnější. Kvalita nátěru není tímto snížena. K odstranění těchto stop dojde v průběhu času, závislém na klimatických podmírkách.!</p> <p><b>Tmavé zrna v kamenivu:</b> toto je přírodní produkt, a vše záleží na zbarvení lomového kamene a toto občas může vytvářet tmavší zrnitou strukturu. Je to jen minimální vizuální dopad a nemá vliv na kvalitu povrchové úpravy.</p> <p><b>Vápenné výkvěty:</b> Při schnutí za nevhodných podmínek může dojít u barevných odstínů k bělavému zbarvení povrchu. Čím intenzivnější a tmavší odstín finálního povrchu, tím více zřetelnější může být tento efekt. Použitím Putzgrund PREMIUM, před nanášením fasádní pastovité omítky, je možné tomuto efektu zabránit. Nový nátěr již postižených ploch není schopen dostatečně vázat volné vápno. Je nutné nejdříve podklad ošetřit přípravkem PP 807 ISO Calce a poté opatřit až novým vrchním nátěrem.</p>
<b>Zvláštní pozornost:</b>	<p>Nepoužívat na vodorovné plochy zatěžované vodou (např.horní hrany předsazených soklů a říms).</p> <p>Vzorníkové desky, je třeba považovat pouze za orientační. Odstíny a výsledná struktura povrchu se mohou lišit v závislosti na schnutí struktury omítky a různé technice zpracování (způsob směru strukturování apod.).</p> <p>Aby sa zabránilo barevným odchylkám pri doobjednávani, je nutné uviesť číslo prvej objednávky a upozorniť, že se jedná o doobjenávku.</p>



## HASIT TREND SISI®

SISI® probarvená fasádní omítka

---

**Skladování:** Skladování 12 měsíců od data výroby v uzavřených obalech při teplotách mezi +5 °C a +25 °C, mimo dosah zdroje tepla a mrazu.

---

**Certifikát výrobku:**



---

**Všeobecné informace:** Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkонтrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.

---