

TECHNICKÝ LIST

LATEX FARBE 011

Latexová farba




Oblasť použitia

Farba na báze špeciálnej polymérovej disperzie k realizácii náterov stien a stropov vysokej kvality. Dokonalá na úpravu nových omietok aj renováciu starých náterov. Farba je dostupná v širokej škále farebných odtieňov, matná. Odolná voči umývaniu a čisteniu aj s neagresívnymi čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. Ideálna na maľovanie vnútorných priestorov napr.: schodištia, kúpeľne, kuchyne aj priestorov vo verejných budovách ako sú napr.: materské školy, jasle, kancelárie, nemocnice atď.

Vlastnosti

- Odolná proti vode
- Vysoká odolnosť na umývanie a čistenie
- Výborná krycia schopnosť
- Účinná
- Do vnútorného prostredia
- Ekologická
- Odolná voči čistiacim prostriedkom
- matná
- Vhodná pre alergikov
- Má hygienický atest

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	16711	16710	32838
Balenie			
Množstvo v balení	2,5 L/balenie	5 L/balenie	10 L/balenie
Farba	farbená		
Stupeň lesku	matná		
Spotreba	0,1 L/m ²		
Hustota	cca. 1,41 g/cm ³		
Odolnosť proti oteru za mokra	Trieda 1 (podľa EN 13300)		
Čas schnutia	cca. 2 hod		

LATEX FARBE 011

Latexová farba

Materiálové zloženie

- Minerálne plnivá
- Pigmenty
- Polymérna disperzia
- Titánová beloba
- Aditíva

Podmienky spracovania

Počas spracovávania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.

Podklad

V závislosti od druhu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Úpravu podkladu penetračným prípravkom vykonať pred začatím maľovania. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý.

Vápenno-cementové omietky: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Betón: upraviť prípravkom GRUND-W 301

Stierky: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Staré maliarske nátery: v závislosti od potreby upraviť prípravkom GRUND SG 302.

Príprava podkladu

Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia.

Príprava výrobku

Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať. Pred nanášaním farby sa odporúča skontrolovať správnosť dodaného farebného odtieňa. Výrobky označené nálepkou s nápisom: Báza B alebo báza C alebo báza D sú medziprodukty určené na ďalšie farbenie. Aby sa dosiahla vhodná intenzita farby, dobrá krycia schopnosť a aby sa predišlo farebným rozdielom, musia byť pigmentované. Ich použitie bez pigmentov nie je povolené.

Spracovanie

Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.

Poznámky

Počas práce je dôležité miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa po vyschnutí zabránilo viditeľným miestam napájania náterov. Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže. Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru. Niektoré poveternostné podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru. Náradie bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.

Skladovanie

Maximálne 24 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialeným od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.

LATEX FARBE 011

Latexová farba

Etiketa

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.