

TEHNIČNI LIST

Creteo®Phalt CC 909

Visoko učinkovita samorazlivna malta



Področja uporabe

Tekoča malta I. razreda z izrednimi samorazlivnimi lastnostmi za asfaltne strukture z velikim deležem praznega prostora – za izdelavo poltogh pokravnih slojev (HSD) po RVS 08.16.03 v izdaji 2023 in M HD v izdaji 2010. Poltrdi pokrivni sloji izvedeni z malto se uporabljajo predvsem kot obloge z majhnim številom fug pri visokih obremenitvah v skladiščih, delavnicah, na cestah, na letališčih, v pristaniščih in podobno. Vgradijo se lahko tudi na javnih cestah (krožišča, avtobusne postaje, pospeševalni in zaviralni pasovi in podobno). Izdelek ustreza zahtevam za tesnjenje in kemično odpornost. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.



Lastnosti materiala

- Izjemno tečenje
- Visoka tlačna trdnost
- Visoka obrabna/abrazijska trdnost
- Izredna vodoneprepustnost
- Visoka kemična odpornost (glejte certifikat)
- Možnost uporabe za tesnjenje tlakov

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000155110	2000152131
EAN	9003304476077	9003304430833
Embalaza		
Količina na paleto	25 kg/EN	1000 kg/EN
Enota na paleto	48 EN/p	
Zrnavost	0-0,25 mm	
Poraba	pribl. 1600 kg/m ³	
Izkoristek v litrih	14,75 L/EN	590 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 5 L/EN	pribl. 200 L/EN
Požarna odpornost	A1	
Tlačna trdnost	≥ 60 MPa (28 d) EN 12390-3	
Upogibno-natezna trdnost	≥ 7 MPa	
Začetno krčenje	< 1 ‰	
Krčenje	≤ 3 ‰	
Čas začetka utrjevanja	pribl. 54 min	

Creteo®Phalt CC 909

Visoko učinkovita samorazlivna malta

Koda artikla	2000155110	2000152131
Čas konca utrjevanja	pribl. 149 min	
Razred izpostavljenosti	XF4	
Specifična gostota sveže malte	pribl. 2050 kg/m ³	
Napotki za pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščiteneh pred vlago.	
Voda suha snov W/F	0,2	

Osnova materiala

- Dodatek za tečenje
- Cement
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Priprava materiala

Proizvod zmešamo s predpisano količino čiste vode z ustreznimi stroji (mešalna črpalka za silose, Mai 440 ipd. – odobriti jo mora RÖFIX) in dovajamo prek cevne napeljave do mesta vgradnje. Material porazdelimo z gumijasto gladilko in brez vibriranja zalijemo zračne pore (teh je ca. 25 – 30 %) v porozni strukturi. Nazadnje površino ostro postrgamo z gumijasto gladilko, da vzpostavimo enakomerno strukturo površine. V smislu naknadne nege takoj nato nanesimo CreteoRepair CC 179 zaščito pred prehitro izsušitvijo. Zaščita pred prehitro izsušitvijo ustreza predpisom RVS 11.06.42 in ima zaporni koeficient za prehod vodne pare > 85 %.

Varnostna opozorila

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok upotrebe 6 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Label



Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za

Creteo®Phalt CC 909

Visoko učinkovita samorazlivna malta

vprišanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.