

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Gašeni kreč

Povijesni mortovi




Područja primjene

Gašeno vapno kao osnova za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili gašenovapnenih žbuka i mortova. Visokovrijedno paljeno vapno CL 90 prema EN 459-1:2010. Min. 3 mjeseca skladišteno. Za renoviranje starogradnje, crkava i povijesnih objekata. Specijalno namijenjeno primjeni u održavanju spomenika.



Svojstva

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvrsna obradivost
- Reguliranje vlažnosti
- Visoka paropropusnost

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000153017	2000152977	2000153026
EAN	9003304176366	9003304118946	9003304185504
Pakiranje			
Količina po jedinici pakiranja	11 Kg/jed	33 Kg/jed	250 Kg/jed
Jedinica po paleti	50 Jed/pal.	25 Jed/pal.	4 Jed/pal.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.		
Reakcija na požar	A1		
Gustoća	oko 1200 kg/m ³		
pH vrijednost	13		
Temperatura podloge	5-25 °C		

RÖFIX Gašeni kreč

Povijesni mortovi

Sastav

- Bez sintetičkih dodataka
- Vapno

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati

sigurnosni list.
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.