




Fixit 461


Sanierungspachtel weiss

Anwendung: Fixit 461 wird als Sanierungspachtel auf verputzte Untergründe sowie mit dem Armierungsgewebe 7x7 als Zwischenschicht des mineralischen Riss-Sanierungssystems verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Praktisch und universell einsetzbar
 - Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliches Sanieren
 - Sichere Riss-Sanierung bei Renovationen
 - Hoher Weissgrad für eine angenehme Verarbeitung
 - Als Deck- und Strukturputz

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000634210
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Wasserzugabe	ca. 7,5 l/Sack
Verbrauch	ca. 1,2 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Schichtdicke	2 - 10 mm

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weiszement, Kalkhydrat
 - Zuschlagstoffe: Marmorsande
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel, Fasern

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 461 wird mit dem Rührwerk angemischt. Nach dem Anmischen muss die Spachtelmasse zur Aktivierung des Haftvermittlers mindestens 5 Minuten ruhen und danach nochmals durchgemischt werden. Das Armierungsgewebe 7x7 muss beim Einbetten im Bereich der Stösse mindestens 10 cm überlappen. Bei Weiterbeschichtung mit mineralischen Deckputzen muss Fixit 461 vor dem Antrocknen mit einem Besen aufgeraut werden. Die Struktur des Armierungsgewebes darf nur knapp sichtbar sein.


Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Sanierungspachtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Weitere Hinweise:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.



Fixit 461

Sanierungsspachtel weiss

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.