

FIȘA TEHNICĂ (TM)

HASIT 960

Mortar adeziv zidărie BCA



Domenii de utilizare

Mortar adeziv pentru zidire BCA, cărămizi șlefuite, blocuri de zidărie calibrate. Tencuială în strat subțire BCA

Proprietăți

- Consum redus
- Aderență bună
- Retenție ridicată a apei
- Prelucrare bună, eficientă

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	10007
Nr. taxă vamală	32149000
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	48 UM/Pal.
Granulație	0-0,7 mm
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Randament	ca. 13 kg/m ² /cm
Randament litri	20 L/UM
Unitate cantitate de apă necesară	ca. 6,5 L/UM
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	≤ 1,2 kg/m ² *min0,5
Rezistență la compresiune	≥ 10 N/mm ² (28 d) EN 1015-11

HASIT 960

Mortar adeziv zidărie BCA

Număr articol	10007
Conductivitate termică	0,61 W/mK pentru P=50% EN 1745 (Valoare tabelată) 0,66 W/mK pentru P=90% EN 1745 (Valoare tabelată)
Grupa Mortare	DM DIN 18580 M 10 EN 998-2
Densitate mortar uscat	$\leq 1700 \text{ kg/m}^3$
Temperatura suportului	5-30 °C
Informații ambalaj	În saci de hârtie rezistentă la umiditate.

Compoziție

- Nisip sortat
- Mineral
- Cimenturi
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Pregătirea suportului

Nu se poate aplica pe cărămizi înghețate. Blocurile uscate, puternic absorbante se umezesc înainte de zidire.

Pregătire

Un sac de mortar de zidărie se amestecă 2 minute mecanizat în mixer. Când se amestecă în malaxorul cu cădere liberă se introduce mai întâi apa de amestec după care se adaugă mortarul uscat.

Punere în operă

Aplicarea mortarului se face cu o gletieră canelată sau cu un dispozitiv de transport mortar. Mortarul se întinde cu gletiera cu dinți pe suprafața de încărcare în lungime de 2 până la 3 blocuri. Rosturile din zidărie se umplu în întregime. Blocurile se așează pe patul de mortar și se îndreaptă după șnur. Metoda corectă pentru a se obține un strat uniform, la nivel cu grosime de 1-3 mm. Se fixează blocul de BCA prin lovire în partea superioară cu un ciocan de cauciuc. Primul rând de blocuri trebuie să fie zidit perfect orizontal. Excedentul de mortar se îndepărtează cu mistria. Timpul deschis de lucru după aplicarea mortarului minim 10

minute. Protejați blocurile de zidărie și mortarul de ploaie în special în caz de întreruperi ale lucrului mai lungi. În conformitate cu ČSN 732310, execuția zidăriei și schimbarea mortarului de zidărie în timpul iernii, poate fi utilizat mortarul de zidărie la temperaturi scăzute de până la -5 °C.

Depozitare

Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Valabilitate/depozitare: 12 luni. Conținut redus de crom conform directivei europene 1907/2006/EC Anexa XVII la +20 °C și 65 % umiditate relativă. Data producției inscripționată pe ambalaj.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitate constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național

HASIT 960

Mortar adeziv zidărie BCA

central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

La punerea în concordanță a zidăriei cu toate prevederile legale. Nu este permisă adăugarea ulterioară de agregate și aditivi în mortarul preparat. Materialul întărit nu se diluează cu apă sau cu material proaspăt.