

SCHEMA TECNICA

Fixit 775

Intonaco di finitura interno extrabianco



Campi di applicazione

Fixit 775 è un intonaco di finitura applicabile su sottofondi a base cemento, nonché per cartongesso. Il sottofondo deve essere pulito e portante. Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura, i pannelli da costruzione a secco e i lastre di gesso lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminare Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali. Su tutti gli altri supporti si consiglia di applicare preventivamente uno strato di fondo.

Caratteristiche

- Su supporti in gesso, calce e cemento
- Con sabbia di marmo
- Extrabianco
- Minerale
- Applicazione rapida, facile e sicura
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011775V1	181011775V15	181011775S
EAN	7630141503004	7630141503011	7630141502991
Imballaggio			
Quantità per unità	25 kg/cf.		
Unità per bancale	40 unit/Pal.		
Granulometria	1 mm	1,5 mm	0,5 mm
Struttura d'intonaco	Abrasione piena		
Consumo	ca. 1,9 kg/m ²	ca. 2,35 kg/m ²	ca. 1,75 kg/m ²
Aggiunta d'acqua	8-9 L/Sack		
Tempo di lavorazione	90 min		

Fixit 775

Intonaco di finitura interno extrabianco

Materiale di base

- Agente adesivo
- Aeranti
- Sabbia di marmo
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cemento bianco

Lavorazione

Miscelare Fixit 775 con acqua pulita. Per migliorare l'aderenza ai supporti con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 0,5 litro di Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura, i pannelli da costruzione a secco e i lastre di gesso lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminarmente Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali. Su tutti gli altri supporti si consiglia di applicare preventivamente uno strato di fondo. Per strutture di intonaco fine $\leq 1,0$ mm, il supporto deve essere di livello qualitativo Q3.

Essiccazione

Il tempo di presa di Fixit 775 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 775 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.

Essiccazione