





Fixit 775

Intonaco di finitura interno extrabianco

Impiego: Fixit 775 è un intonaco di finitura applicabile su sottofondi a base cemento, nonché per cartongesso. Il sottofondo deve essere pulito e portante. Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura, i pannelli da costruzione a secco e i lastre di gesso lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminare Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali. Su tutti gli altri supporti si consiglia di applicare preventivamente uno strato di fondo.

- Caratteristiche:**
- Su gesso, calce e cemento
 - Con sabbia di marmo
 - Extrabianco
 - Minerale
 - Applicazione rapida, facile e sicura



Dati tecnici			
Cod. art.	181011775V1	181011775V15	181011775S
Imballaggio			
Unità per bancale	40 unit/Pal.		
Quantità per unità	25 kg/cf.		
Granulometria	1 mm	1,5 mm	0,5 mm
Struttura granulometria	Struttura piena	Struttura piena	
Aggiunta d'acqua	8 - 9 l/sacco		
Consumo	ca. 1,9 kg/m ²	2,2–2,5 kg/m ²	1,5–2 kg/m ²
Tempo di lavorazione	ca. 90 min		

- Composizione:**
- Leganti: calce idrata bianca, cemento bianco
 - Aggregati: sabbia di marmo
 - Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti e agenti d'aderenza

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 775 con acqua pulita. Per migliorare l'aderenza ai supporti con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 0,5 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere l'intonaco fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Ulteriori indicazioni:





Fixit 775

Intonaco di finitura interno extrabianco

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto).
Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura, i pannelli da costruzione a secco e i lastre di gesso lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminare Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali. Su tutti gli altri supporti si consiglia di applicare preventivamente uno strato di fondo.
Per strutture di intonaco fine $\leq 1,0$ mm, il supporto deve essere di livello qualitativo Q3.
Essiccazione
Il tempo di presa di Fixit 775 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 775 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.