TEHNIČKI LIST

HASIT CALSOL® OPTICREME

Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage



Područja primene

Primena je sigurna i pouzdana čak i pri velikoj vlažnosti podloge. Injektirana hidrofobna masa se vremenom hemijski vezuje za građevinski materijal, postajući praktično nerazgradiva.

Karakteristike

- Naknadno zaptiva u horizontalnom pravcu.
- Visoko koncentrovano za maksimalnu raspodelu.
- Ne sadrži rastvarače.
- U uslovima visoke vlažnosti deluje difuziono.
- Udeo aktivnih sastojaka približno 99%.

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000961932
EAN	9003304547357
Carinski tarifni br.	38245090
INFO	Potrošnja se odnosi na zid debljine 36,5 cm.
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	310 ml/jed.
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Boja	Svetlo, mlečno
Potrošnja	oko 1,8 Kom/m
Napomena o potrošnji	Navedena vrednost potrošnje je orijentaciona i na nju značajno utiču vrsta podloge i tehnika ugradnje. Referentna vrednost dobijena je testiranjem na podlozi od pune opeke debljine približno 36 cm. Zidovi debljine veće od 36 cm injektiraju se sa obe strane.
Gustina	oko 0,9 kg/L
Tačka paljenja	100 °C

HASIT CALSOL® OPTICREME

Masa za injektiranje za prekid kapilarne vlage

Ugradnja

CALSOL® OPTICREME se ugrađuje pomoću pištolja za kartuše u odgovarajuće, prethodno izbušene, rupe. Rupe se buše u jednom ili više redova – u zavisnosti od situacije na objektu, vrste materijala i stepena izloženosti vlazi.
Pripremljene rupe se ispunjavaju proizvodom CALSOL® OPTICREME, a zatim se zatvaraju. Proizvod potom difundira u prirodnu poroznu strukturu građevinskog materijala oko izbušenih rupa, kapilarne pore postaju hidrofobne i prekida se prenos kapilarne vlage.
Izbušiti rupe prečnika približno 13 mm u zidu, vodeći računa da dužina rupe odgovara debljini zida umanjenoj za 20 mm. Razmak između rupa u jednom redu iznosi približno 12 cm. Nakon bušenja, rupe je potrebno izduvati i očistiti od prašine.
Vrh mlaznice, odnosno cevi za injektiranje, umetnuti u otvor i ravnomerno ispuniti celu rupu materijalom za injektiranje. Nakon ugradnje CALSOL® OPTICREME-a, injektirane rupe treba zatvoriti kako bi se sprečio gubitak OPTICREME-a usled isparavanja materijala.
Za konačno, čvrsto zatvaranje injektiranih rupa preporučujemo upotrebu proizvoda RÖFIX 950.Kod primene na zidnim podlogama izraženo šupljikave strukture, kao što je prirodni kamen, bušenje se vrši iznad neprekinute horizontalne fuge. Pored toga, preporučuje se da se takvi zidovi zatvore upotrebom RÖFIX maltera za injektiranje na bazi hidrauličnog kreča.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Čuvati na hladnom mestu, zaštićeno od smrzavanja, hermetički zatvoreno.

Rok upotrebe minimalno 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci su sastavljeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za njihovu tačnost i potpunost, kao i bez preuzimanja odgovornosti za dalja korisnička odlučivanja. Sami podaci ne predstavljaju pravni osnov niti bilo kakve dodatne obaveze. Oni ne oslobađaju kupca obaveze da samostalno proveri podobnost proizvoda za predviđenu namenu. Za dodatna pitanja obratite se svom prodajnom savetniku ili specijalizovanoj prodavnici. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Proizvod se ne sme mešati sa drugim proizvodima, materijalima niti drugim dodacima, osim ako to nije izričito preporučeno u tehničkoj dokumentaciji.

Injektiranje

Tehnički list | SR | 15.10.2026