

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

GKP FLEXFÜLLER 691

Elastingas siūlių glaistas



Paskirtis

Gamykloje paruoštas, gipsų, užpildų ir modifikuojančių priedų sausas mišinys. Sumaišytas su vandeniu tampa lengvai dengiama, vienalyte, plastine mase, kuri pasižymi dideliu patvarumu ir atsparumu trūkinėjimui. Sudėtyje yra armuojančių pluoštų. Nereikia naudoti armavimo juostelės. GIPSINIS GLAISTAS GIPSKARTONIO PLOKŠČIŲ SIŪLĖMS GLAISTYTI 691 skirtas ypač tinkamai profiliuotų gipskartonio plokščių siūlėms sandarinti. Taip pat tinka trūkumams užtaisyti ir mineraliniams pagrindams glaistyti. Skirtas naudoti patalpose.

Savybės

- Universalus naudojimas
- Didelis elastingumas
- Su armavimo plaušu
- Puikus sukibimas
- Atsparus įtrūkimams

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418011992
EAN	5907418011992
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	20 kg/vnt.
Vienetai paletėje	54 vnt./Pal.
Spalva	Balta
Sąnaudos	1 kg/m ² /mm
Degumas	A1
Sluoksnio storis	0-3 mm
Pagrindo temperatūra	5-25 °C

GKP FLEXFÜLLER 691

Elastingas siūlių glaistas

Sudėtis

- Gipsas
- Mineraliniai priedai
- Polimerai
- Sintetinis plaušas

Naudojimo sąlygos

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

Pagrindas

Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
Plytos ir keramikos blokeliai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
Gipsinis tinkas/gipso kartono plokštė: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302
Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Naudojimas

Siūles nuvalyti nuo dulkių arba kitų nešvarumų. Glaistymui pagrindas turi būti sausas, pakankamo tvirtumo, vientisos struktūros, lygus, be dulkių, riebalų, sukibimą silpninančių medžiagų, dažų likučių ir t.t. Apsaugai nuo biologinės agresijos naudoti preparatą nuo grybelio SEPTOBUD 1008, po to mechaniskai nuvalyti. Labai ar netolygiai sugeriančius ir apdulkėjusius paviršius užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-W 301. Gipsinius paviršius, gipskartonio plokštes užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-K 311. Į 10,8 l šalto vandens palaipsniui beriamas sausas mišinys kartu maišant rankiniu ar mechaniniu būdu (lėtaeige maišykle) ir išmaišoma iki plastinės masės be gumulėlių susidarymo. Po 5 min. dar kartą permaišyti. Naudoti švarius nerūdijančio plieno įrankius (menteles, glaistykles ir pan.). Tepti glaistykle taip, kad visiškai užpildytų ertmes. Prireikus, dengti kelis kartus, ankstesniam sluoksniui išdžiūvus. Glaistui išdžiūvus, maži nelygumai nušlifuojami smulkaus grūdėtumo švitrinio popieriumi arba šlifavimo tinkleliu. Paruoštą masę sunaudoti prieš pradedant kietėti, t.y. per 1 valandą nuo paruošimo. Sukietėjusios masės negalima maišyti su vandeniu ir šviežiu gipso mišiniu.

Sandėliavimas

Iki 6 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.