



# GKP FLEXFÜLLER 691

Elastingas siūlių glaistas

**Paskirtis:** Gamykloje paruoštas, gipsų, užpildų ir modifikuojančių priedų sausas mišinys. Sumaišytas su vandeniu tampa lengvai dengiama, vienalyte, plastine mase, kuri pasižymi dideliu patvarumu ir atsparumu trūkinėjimui. Sudėtyje yra armuojančių pluoštų. Nereikia naudoti armavimo juostelės. GIPSINIS GLAISTAS GIPSKARTONIO PLOKŠČIŲ SIŪLĖMS GLAISTYTI 691 skirtas ypač tinkamai profiliuotų gipskartonio plokščių siūlėms sandarinti. Taip pat tinka trūkumams užtaisyti ir mineraliniams pagrindams glaistyti. Skirtas naudoti patalpose.

**Savybės:**

- Universalus naudojimas
- Didelio elastingumo
- Su armavimo plaušu
- Gero sukibimo
- Atsparus trūkinėjimui

**Naudojimas:**



Techniniai duomenys:	
Prekės kodas	5907418011992
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	20 kg/pak.
Vienetai paletėje	54 vnt./pal.
Spalva	Baltas
Šnaudos	1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	0 - 3 mm
Degumas	A1
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C

**Sudėtis:**

- Gipsas
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai
- Polimerai
- Sintetinis plaušas

**Pagrindo paruošimas:** **Betonas, gelžbetonis:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301  
**Plytos ir keramikos blokeliai:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301  
**Gipsinis tinkas/gipso kartono plokštė:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311  
**Kalkinis - cementinis tinkas:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

**Naudojimas:** Siūles nuvalyti nuo dulkių arba kitų nešvarumų. Glaistymui pagrindas turi būti sausas, pakankamo tvirtumo, vientisos struktūros, lygus, be dulkių, riebalų, sukibimą silpninančių medžiagų, dažų likučių ir t.t. Apsaugai nuo biologinės agresijos naudoti preparatą nuo grybelio SEPTOBUD 1008, po to mechaniškai nuvalyti. Labai ar netolygiai sugeriančius ir apdulkėjusius paviršius užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-W 301. Gipsinius paviršius, gipskartonio plokštes užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-K 311. Į 10,8 l šalto vandens palaipsniui beriamas sausas mišinys kartu maišant rankiniu ar mechaniniu būdu (lėtai maišykle) ir išmaišoma iki plastinės masės be gumulėlių susidarymo. Po 5 min. dar kartą permaišyti. Naudoti švarius nerūdijančio plieno įrankius (menteles, glaistikles ir pan.). Tepti glaistikle taip, kad visiškai užpildytų ertmes.



## GKP FLEXFÜLLER 691

Elastingas siūlių glaistas

<b>Naudojimo sąlygos:</b>	Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.
<b>Pastabos:</b>	Prireikus, dengti kelis kartus, ankstesniam sluoksniui išdžiūvus. Glaistui išdžiūvus, maži nelygumai nušlifuojami smulkaus grūdėtumo švitrinio popieriumi arba šlifavimo tinkleliu. Paruoštą masę sunaudoti prieš pradėdant kietėti, t.y. per 1 valandą nuo paruošimo. Sukietėjusios masės negalima maišyti su vandeniu ir šviežiu gipso mišiniu.
<b>Sandėliavimas:</b>	Iki 6 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.
<b>Bendroji informacija:</b>	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.