

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

EXTRA WEISS FARBE 012

Weisser Innenanstrich



Anwendungsbereiche

Farbe auf Basis einer Acrylharzwasserdispersion mit hohem Weißgrad für den Innenraum. Es ist geeignet für den Einsatz auf verschiedenen Arten von Dünnschichtputzen, Beton, Zement-Kalk, Gips und anderen mineralischen Substraten.

Eigenschaften

- Vergilbungsgrad der Beschichtung: 0,6 %
- Hoher Ertrag
- Ökologisch
- Für den Innenbereich
- Gut deckend
- Dampfdurchlässig
- Weiß (RAL 9002)

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000951510	2000955600
EAN	5907418025807	5907418028181
Verpackung		
Menge pro Einheit	5 L/EH	15 L/EH
Einheit pro Palette	80 EH/Pal.	33 EH/Pal.
Farbe	Weiß	
Glanzgrad	Matt	
Verbrauch	ca. 0,085 L/m ² /A.	
Dichte	ca. 1,6 g/cm ³	
Trocknungszeit	ca. 4 h (unter optimalen Bedingungen)	

EXTRA WEISS FARBE 012

Weisser Innenanstrich

Materialbasis

- Mineralische Zuschlagstoffe
- Polymerdispersion
- Titandioxid
- Wasser
- Zusatzstoffe

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur +5 °C bis +25 °C

Untergrund

Kalk-Zement-Putz: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren
Gipsputz: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren
Gipskartonplatten: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren
Beton, Stahlbeton: mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren
Mäntel: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Untergrund-Vorbehandlung

Je nach Saugfähigkeit und Art des Untergrundes sollte die Grundierung mit GRUNDFARBE 021, evtl. GRUND W 301 oder GRUND SG 302 erfolgen. Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Reparieren Sie Defekte, Unregelmäßigkeiten oder Risse mit einem Material, das für die Art des Untergrundes geeignet ist. Mörtel in den zu reparierenden Bereichen müssen trocken und gut verklebt sein. Decken Sie die nicht zum Lackieren vorgesehenen Flächen ab, bevor Sie die Grundierungen auftragen. Es ist erforderlich, dass die Oberfläche vor dem Lackieren trocken ist. Zement-Kalk-Putzes nach mindestens 28 Tagen, Gipsputz nach mindestens 14 Tagen streichen. Gipsbeschichtungen nach mindestens 3 Tagen, Polymerbeschichtungen nach mindestens 2 Tagen Trocknung.

Zubereitung

max. mit 20 % Wasser verdünnen

Verarbeitungshinweis

Der Untergrund muss von Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.

Verarbeitung

Die Farbe wird mit einem Pinsel, einer Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen.

Lagerung

Bis zu 12 Monaten ab Herstellungsdatum in versiegelter Verpackung und Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagerfähig. Vor Sonneneinstrahlungen und Frost schützen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen. Die Räume während der Arbeit und Trocknung belüften, jedoch vor zu schneller Trocknung durch Zugluft schützen. Durchgehend in einer Ebene lackieren, Farbe nicht antrocknen lassen, um sichtbare Fugen zu vermeiden.

EXTRA WEISS FARBE 012

Weisser Innenanstrich

Verwenden Sie Farbe aus einer Produktionscharge auf einer Oberfläche. Der nächste Anstrich sollte frühestens 6 Stunden nach dem Auftragen der ersten Schicht erfolgen. Nebenbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur) können die Trocknungszeit deutlich verlängern. Arbeitsgeräte sofort nach Beendigung der Arbeiten mit klarem Wasser reinigen.