

FICHE TECHNIQUE (FT)

Accélérateur pâteux

Accélérateur pour crépis de finition pâteux



Domaines d'application

Additif prêt à l'emploi pour accélérer la formation du film et améliorer la stabilité sur la façade en cas d'humidité élevée de l'air, de basses températures (hors gel). Accélérateur de séchage et de prise avec propriétés de résistance à la pluie précoce pour le crépi de finition Fixit 740 Si. Le support doit être sec, porteur ainsi que sans souillures comme poussière, suie, algues, efflorescences etc.

Propriétés

- Accélère la prise

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000963561
EAN	7630141506678
INFO	24 bouteilles (unités) par carton
Emballage	
Quantité par unité	250 ml/unité
Couleur	Incolore
Valeur pH	11,5

Conditions de mise en œuvre

Peut être appliqué lorsque la température du support, du produit et de l'air est entre +1 °C et +15 °C. Lorsque la température du support, de l'air et du produit est supérieure à 15 °C, le temps de mise en œuvre est considérablement réduit.

Accélérateur pâteux

Accélérateur pour crépis de finition pâteux

Consigne de mise en œuvre

Pour les enduits de fond récemment appliqués, par exemple à base de chaux-ciment, respecter un temps de prise ou de séchage d'au moins 2 à 3 semaines, selon les instructions du fabricant. Préparez le support au moins 24 heures avant l'application de la couche de finition en le traitant avec une sous-couche compatible avec le système, non diluée, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau en laine de mouton, de manière uniforme et généreuse. Pour les surfaces cohérentes, le matériau gâché avec l'accélérateur ne doit pas être mélangé avec du matériau non accéléré. Jusqu'au séchage complet, protéger du gel, pour éviter un séchage trop rapide (lumière directe du soleil, vent) et des humidités directes (pluie) éventuellement avec un treillis adéquat pour façades.

Mise en œuvre

Comme additif, on ajoute un flacon complet de cet accélérateur à un bidon de 25 kg de crépi Fixit 740 Si. Le temps de traitement est réduit pour les produits conservés au chaud. Avant la mise en œuvre bien malaxer dans le seau avec le mélangeur à rotor (malaxeur tournant lentement). Mélanger l'accélérateur au crépi de finition à l'aide d'un malaxeur. Ajuster la consistance avec de l'eau supplémentaire si nécessaire et mélanger à nouveau après un temps de repos de 2-3 minutes.

Stockage

Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière). Période de conservation: 12 mois.

Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité idéale, les propriétés du matériau peuvent être sensiblement modifiées. Vérifier l'exactitude de la teinte des produits teintés avant de les utiliser ! L'uniformité de la teinte ne peut être garantie qu'au sein d'un même lot. La formation de la teinte est considérablement influencée par les conditions ambiantes. Avant toute autre application, il convient de respecter un temps de repos d'au moins 24 heures (en fonction de la température et de l'humidité de l'air). Il est particulièrement important que le revêtement donne une image uniforme et sèche, sans zones humides (taches sombres sur la façade). La plage idéale d'humidité de l'air se situe entre 40 % et 60 % d'humidité relative. Une humidité de l'air plus élevée et/ou des températures plus basses retardent le séchage, la prise et le durcissement, tandis qu'une humidité de l'air basse et/ou des températures plus élevées les accélèrent. Pendant la phase de séchage, de réaction et de durcissement, il faut veiller à une aération suffisante et éviter les courants d'air ! En général, nous recommandons de réaliser une surface d'essai au préalable ou de procéder à un essai sur une petite surface. Pour les travaux de réparation, conserver un

Accélérateur pâteux

Accélérateur pour crépis de finition pâteux

produit original du lot concerné.